

Certificat

Écrans souples de sous-toiture

Accessoires de couverture

STRATEC II F et SOP'ECRAN + HPV R2

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Écrans souples de sous-toiture QB25 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **SOPREMA SAS**

14 rue de Saint-Nazaire – CS 60121
FR-67025 STRASBOURG CEDEX

Usine 1 Usine 1
Usine 2 Usine 2

le droit d'usage de la marque QB Écrans souples de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



20-010

Décision d'admission n°20-010 du 07/12/2020.

Décision de reconduction n°20-010 version 3 du 20/02/2023.

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°20-010 version 2 du 01/02/2023.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13859-1 :

E : Résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture

S : Perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd)

T : Résistance à la traction à l'état neuf et vieilli et déchirure au clou

> Autres caractéristiques :

Composition

AT : Service d'Assistance Technique

A ce Certificat QB est attaché le classement E.S.T. suivant :

E₁ – S_{d1} – T_{R2}

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Marko ZIVANOVIC

Courriel : QB25@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 85 79

Annexe du Certificat

Décision de reconduction n°20-010 du 20/02/2023

A - Composition de l'écran**Tableau 1 – Composition**

Composants	Masse surfaciques total (g/m ²)	Tolérances (g/m ²)
Écran 3 couches en polypropylène	160	± 10

B - Dimensions et conditionnement**Tableau 2 – Dimensions et tolérances**

Écrans souples	Unités	Dimensions	Tolérances
Largeur nominale	mm	1500-3000	-0,5%/+1,5 %
Longueur nominale	m	20-50	0% à 1 %
Epaisseur	mm	0,70	± 0,15 mm
Surface d'un rouleau	m ²	30-150	-0,5 à 2%

Tableau 3 – Conditionnement

Écrans souples	Unités	Caractéristiques
Poids du rouleau	kg	11,3
Nombre rouleaux / palette	U	36
Poids palette	kg	414

Les particularités concernant le sens de pose avec marquage et lignage seront indiquées.

C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous-toiture

Les écrans souples de sous-toiture STRATEC II F et SOP'ECRAN + HPV R2 ne bénéficient pas d'accessoires associés.

D – Assistance technique

Le service d'Assistance Technique est assuré par la société SOPREMA SAS.