# Alsan 949

**Descrizione del prodotto:**
Alsan 949 è un sigillante di copertura opaco bicomponente, privo di solventi, resistente ai raggi UV, trasparente, a base d'acqua, per rivestimenti poliuretanici Alsan per interni.

**Ambito d'impiego**
Alsan 949 viene utilizzato come sigillante di copertura trasparente, opaco e molto resistente all'usura sui rivestimenti Alsan PUR e sui sistemi Alsan Floorsoft 90 in aree interne. La bassa resistenza alle incrostazioni e la buona pulibilità, unite ad un'ottima resistenza all'usura, garantiscono una lunga durata.

**Caratteristiche**

- Resistente ai raggi UV
- Protettivo contro i raggi UV
- Elastico anche indurito
- Per uso interno
- Alta resistenza all'usura
- Sicuro dal punto di vista fisiologico dopo l'indurimento

**Condizioni per la lavorazione**

| | |
|---|---|
| Temperatura del sottofondo | min. 12°C fino a max. 30°C |
| Temperatura del materiale | 15°C - 25°C |
| Umidità relativa minima dell'aria | 30 % |
| Umidità relativa massima dell'aria | 75 % |

Durante la lavorazione e l'indurimento, la temperatura del sottofondo deve superare il punto di rugiada di almeno 3°C.

**Lavorazione**
**Preparazione del sottofondo:** il sottofondo deve essere sempre preparato in modo che sia portante, asciutto e privo di componenti che riducono l'adesione. [1] [2]

**Miscelazione:**
I componenti, temperati ad almeno 15°C, vengono accuratamente miscelati insieme secondo il rapporto di miscelazione (aggiungere il componente B nel componente A durante la miscelazione) con un agitatore a basso numero di giri (300- 400 rpm) per circa 3 minuti , fino ad ottenere una miscela omogenea. Quindi travasare in un contenitore pulito e mescolare di nuovo per circa 1 minuto. Distribuire il contenuto del contenitore sulla superficie immediatamente dopo la miscelazione.

**Applicazione:**
Alsan 949 viene applicato da una vaschetta per vernici, con un rullo sigillante adatto, in maniera incrociata e rullato nuovamente con cura. Le aree di sovrapposizione devono essere mantenute il più piccole possibile. Se il lavoro di sigillatura viene interrotto, queste vengono limitati da una maschera pulita e rimossi dopo un tempo di gelificazione. Ciò garantisce una giunzione intermedia pulita. Evitare la formazione di accumuli di prodotto quantità di applicazione eccessive.

**Pulizia:** Durante le pause o al termine dei lavori, pulire a fondo gli attrezzi entro il tempo di lavorabilità con un detergente per sistemi ALSAN.

---

[1] Prestare attenzione alla "Scheda informativa 101 Preparazione dei sottofondi"

[2] Prestare attenzione alla "Scheda informativa 102 Pretrattamento dei sottofondi"

TDS-WPLEU0260.a/IT-CH

**SOPREMA AG**
Härdlistrasse 1 - 2 - • 8957 Spreitenbach - • Svizzera
Tel.: +41 (0)56 418 59 30 • Fax. : +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail : info@soprema.ch

**Consumo**
Ca. 150 - max. 300 g/m²

**Tempo di reazione**

| | |
|---|---|
| Tempo di lavorazione (23°C) | Ca. 30 - 45 minuti |
| Polimerizzazione, calpestabile a 23°C | 24 ore |
| Polimerizzazione - chimicamente sollecitabile 23°C | 7 giorni |

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Rapporto di miscelazione A:B | 100:123 (7,8:9,6) |
| Densità (23°C) | ca. 1,10 g/cm³ |
| Viscosità (23°C) | ca. 250 mPas ± 100 |
| Corpo solido | ca. 60 % |

**Formato di consegna**
Fusti da 17,4 kg, costituiti da
- 7,8 kg Componente A
- 9,6 kg Componente B

**Colore**
trasparente

**Magazzinaggio, trasporto e durata di conservazione**
Nella confezione originale fresca, asciutta, al riparo dal gelo, conservate chiuse, conservabili per almeno 12 mesi bisognerebbe evitare una diretta irradiazione solare dei fusti, anche in cantiere.

**Avvertenze di pericolo e consigli per la sicurezza**
Le informazioni attualmente valide si trovano nella scheda di sicurezza. Alsan 943 F contiene solventi che richiedono un'adeguata ventilazione. Se la ventilazione è insufficiente, è necessario indossare una maschera per apporto d'aria fresca. Rispettare la sicurezza per le persone. Codice GIS: PU50

**Smaltimento**
Il materiale completamente polimerizzato può essere smaltito come rifiuto domestico. I fusti non completamente svuotati e i materiali residui devono essere smaltiti come rifiuti tossici, alternativamente possono essere miscelati con la resina o polimerizzati con il relativo indurente. Gli imballaggi completamente svuotati possono essere inviati al riciclaggio.

**Produttore/Stabilimento**
SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasburgo

**Indicazioni**
I dati forniti in questa scheda sono validi per il prodotto corrispondente fornito da Soprema Svizzera. Si fa notare che i dati possono divergere da quelli validi in altri Paesi. I dati suindicati, in particolar modo i consigli sulla lavorazione e sull'utilizzo dei nostri prodotti, sono frutto delle nostre conoscenze ed esperienze in normali casi di applicazione. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti. La consulenza tecnica applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze.

TDS-WPLEU0260.a/IT-CH

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1 - 2 - • 8957 Spreitenbach - • Svizzera
Tel.: +41 (0)56 418 59 30 • Fax. : +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail : info@soprema.ch