

ALSAN 500 F

Tanıtım

Özellikleri

Saklama ve tüketim

Kullanım alanı

Uygulama

ALSAN 500 F, kullanıma hazır tek bileşenli alifatik poliüretan esaslı renkli bir son kat kaplama reçinesidir.

	ALSAN 500 F
Fiziki durumu	Kuruduktan sonra parlak görünüm, tek bileşenli yarı akışkan kendiliğinden düzelir (self-level)
23 °C'de hacimsel kütle	1130 kg/m ³ (± 50)
Viskozite	25 Po (±4)
Kütle halinde kuru ekstre	77 % (± 4)
Parlama noktası	>21 °C
Alev alma	Kolaylıkla tutuşur
Kuruma	24 saat, Yaya trafiğine açılması 72 saat
AFNOR NF T 36-055 sınıflandırması	I Familyası, 6a sınıfı

	ALSAN 500 F
Ambalaj	5 kg ve 25 kg
Ortalama tüketim	300 gr/m ² li 1 kat
Stoklama	6 ay, gölgede ve ters çevrilmiş bidonlarda

ALSAN 500 F sıvı su yalıtım sistemi (SEL) **ALSAN 500** için renkli bir son kat kaplama reçinesidir. Kullanım alanları yürürlükte bulunan talimat defterinde belirtilmiştir.

ALSAN 500 F, temizlemeyi kolaylaştırır ve ezilmeye karşı dirençlidir.

ALSAN 500 astar üzerine, kullanım klavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda rulo veya fırça ile 2 veya 3 kat uygulanır.

Ürün, bileşenlerin birbiriyle karışıp homojen hale gelmesi için çalkalanmalıdır.

Malzemelerin temizliği: Tiner.

Özel talimatlar

Hijyen, sağlık ve çevre:

- Yanıcıdır: Öncelikle yanan herhangi bir maddeye karşı ,tutuşabilir ürünlerle dolu tüm bidonlar en az 10 metre uzakta olmalıdır.
- İsosiyonat içerir: Üretim tarafından iletilen talimatlara bakınız.
- Buharı solumayınız.
- Cilt ile temastan kaçınınız.
- Yutulması durumunda kusmayınız: derhal doktora başvurunuz ve doktora ürün ambalajını gösteriniz.
- Her tür yanıcı madde veya kıvılcım kaynağının uzağında tutunuz; sigara içmeyiniz.
- Ortam ısısına uygun bir havalandırma yapınız.

Her tür ek bilgi için , yürürlükte bulunan güvenlik bilgi föyüne bakınız.

Kalite kontrol:

SOPREMA her zaman için ürünlerinin kalitesine büyük önem vermektedir. Bu yüzden, **ISO 9001**, **BSI** sertifikalı kalite sistemi uygulanmaktadır.

SOPREMA YALITIM SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

Mehmet Akif Mah. Tavukçuyolu Cad. Altunlar İş Merkezi No: 150/6 Ümraniye-İstanbul/ TÜRKİYE
Tel. 0216 314 56 34-35 • Faks. 0216 314 56 37 • info@soprema.com.tr • www.soprema.com

Soprema, teknik yeterliliklerin durumuna göre ürünlerinin uygulama şartlarını, bileşenlerini ve bunu müteakip ücretlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün siparişlerinde, sipariş tarihinde yürürlükte olan teknik yeterlilikler ve şartlara göre kabul edilmiş olacaktır. R.C. STRASBOURG 558 500 187 00098

