

# SOPRASTICK

## Beschrijving

Zelfklevend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een composiet-polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie. De onderzijde is afgewerkt met een afstribbare siliconenfilm. Het membraan heeft een duo lasnaad (deels zelfklevend, deels lassen).

## Toepassing

Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting waarvan de toplaag wordt gelast.

## Samenstelling

Inlage	composiet-polyestervlies
Afwerking bovenzijde	folie
Afwerking onderzijde	siliconenfilm
Dekmassa bovenzijde	elastomeerbitumen
Dekmassa onderzijde	zelfklevende elastomeerbitumen

## Eigenschappen

Dikte op de vrije boord (mm)		2,5
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	600
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	500
Breukrek L (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Breukrek B (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Vrije krimp (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Nagelweerstand L (N) (EN 12310-1)	MLV	150
Nagelweerstand B (N) (EN 12310-1)	MLV	200
Koude buig (°C) (EN 1109)	MLV	-16
Afdruiptemperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	90
Brandreactie (EN 13501-1)		NPD

MDV = gemiddelde waarde  
MLV = minimum waarde  
NPD = geen prestatie vastgesteld

## Verpakking

Afmetingen van de rol (m)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg)	30
Aantal rollen per pallet	36

