

ALSAN FLEX 2911 CO

Alsan Flex 2911 CO è un sigillante monocomponente, igroindurente elastico. È un polimero a base ibrida di modulo medio. Ha un'adesione eccellente ai materiali da costruzione più comuni come cemento, mattoni, ceramica, vetro, legno, lamiera zincata e verniciata. È adatto per applicazioni sia interne che esterne.

Alsan Flex 2911 CO è un sigillante e un adesivo:

- Come sigillante può essere utilizzato sia per giunti verticali che orizzontali. Può anche essere usato per tubi insonorizzati tra cemento e rivestimento, sigillatura tra pareti divisorie, sigillature a vista e sigillatura all'interno delle costruzioni (anche con pezzi di metallo o di legno) ecc.
- Come adesivo, è adatto per unire piastrelle, elementi prefabbricati, profili perimetrali, cemento, soglie, gradini, battiscopa, pannelli antiurto, pannelli di protezione, ecc.

Limitations: **Alsan Flex 2911 CO** non è adatto per PE, PP, PC, PMMA, PTFE (Teflon), plastica morbida, neoprene e substrati bituminosi. Non adatto in combinazione con cloruri (piscine).

Principali caratteristiche

Alsan Flex 2911 CO:

- Sigillante monocomponente pronto all'uso
- Verniciabile
- Flessibile ed elastico
- Libero da solventi ed inodore
- Emissioni molto basse
- Polimerizzazione senza bolle
- Assorbe urti e vibrazioni
- Non ingiallisce
- Ottima adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione
- Buona resistenza meccanica
- Buona resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- Non soggetto a colature
- Non corrosivo
- Non ritira

Norme/Certificazioni

Alsan Flex 2911 CO è conforme a:

- EN 15651 parte 1:2012: F-EXT-INT
- EN 15651 parte 2:2012: G
- Marcatura CE - DoP CCHEU1904
- Classificazione A + (regolamento francese VOC)

Confezionamento

Contenitore		Colori	Scatola
Cartucce (CT)	290 ml	Bianco - Grigio	12 CT290
Foil Pack (FP)	400 ml	Bianco - Grigio	12 FP400
Foil Pack (FP)	600 ml	Bianco - Grigio	12 FP600

Dati tecnici e proprietà

Dati tecnici	
Base chimica	Polimero ibrido monocomponente
Sistema di polimerizzazione	Umidità
Densità	~1.42 (kg/l)
Tempo di pelle	~40 minuti (+23°C / 50% r.h.)
Velocità di polimerizzazione	~ 3.0 mm / 24h (+23°C / 50% r.h.)
Temperatura di esercizio	-40°C a +90°C
Temperatura di applicazione	+5°C a +40°C

Proprietà meccanico / fisiche		
Durezza Shore A	~ 30	DIN 53505
Modulo E a 23 °C	~ 0.5 N/mm ²	ISO 8339
Recupero elastico	> 40%	ISO 7389
Resistenza a trazione	~ 1.1 N/mm ²	ISO 37
Allungamento a rottura	~ 650%	ISO 37

Istruzioni di posa

Prima dell'applicazione, assicurarsi che le superfici siano pulite, asciutte, omogenee e prive di qualsiasi contaminazione (oli e grassi, polvere e particelle sciolte, lattime di cemento).

Applicare **Alsan Flex 2911** in modo uniforme. Se necessario, utilizzare un nastro adesivo per mascheratura quando è richiesta una finitura diritta. Rimuovere il nastro mentre il sigillante è ancora fresco. Ripassare sopra il giunto con liquido ammorbidente (es. acqua saponata) per ottenere una superficie di sigillatura perfetta e omogenea.

Realizzazione di giunti:

Dopo un'adeguata preparazione del supporto, inserire un fondo giunto tipo Filtene (in polietilene espanso) alla profondità richiesta (il rapporto larghezza/profondità deve essere 2:1 per i giunti a pavimento e 1:2 per i giunti di facciata). Estrudere **Alsan Flex 2911 CO** nel giunto da riempire assicurandosi che vi sia pieno contatto con i lati del giunto. Evitare il ristagno d'aria all'interno. Premere saldamente contro i lati del giunto per garantire una buona adesione.

Utilizzo per incollaggio:

Dopo un'adeguata preparazione del substrato, estrarre **Alsan Flex 2911 CO** sulla superficie di incollaggio ad intervalli di alcuni centimetri. La modalità di posa può essere a strisce o per punti in base alla tipologia del supporto ed alle esigenze tecniche. Premere con decisione l'elemento da incollare fino a raggiungere la posizione finale. Se necessario, utilizzare dispositivi di fissaggio "meccanici" temporanei come nastri adesivi, cunei o altri accessori per tenere insieme gli elementi assemblati. Mantenere in posizione fino a quando **Alsan Flex 2911 CO** non indurisce completamente (ovvero dopo 24-48 ore a +23°C per uno spessore da 2 a 3 mm).

Consumo (approssimativo)						
Largh.	Profond.	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
○						
Profond.	Largh.	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	17 mm
Resa /cad. FP 600 ml		5 m	3 m	2 m	1,3 m	1,1 m
Resa /cad. CT 300 ml		2,5 m	1,5 m	1,0 m	0,7 m	0,6 m

Consumo

Giunti:

Il disegno del giunto deve essere adeguato alla capacità di dilatazione del sigillante.

Per i giunti di dilatazione la larghezza deve essere compresa tra 10 mm e 35 mm. È comunemente richiesto un rapporto larghezza-profondità di 2:1 (per giunti a pavimento) e 1:2 (per giunti per facciate).

Consumo (approssimativo)						
Largh.	Profond.	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
○						
Profond.	Largh.	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	17 mm
Lungh. Del giunto / 400 ml		3.3 m	2 m	1.3 m	0.9 m	0.7 m
Lungh. Del giunto / 300 ml		2.5 m	1.5 m	1 m	0.7 m	0.6 m

Incollaggio:

Consumo (approssimativo)	
Punti di incollaggio	Ø: 3 cm / spessore:0.5 cm
Numero di punti per cartuccia (CT)	~85
Strisce	sezione 5x5 mm
Lunghezza per cartuccia (CT)	12 mrtri

Shelf-Life and Storage Conditions

Vita utile e condizioni di stoccaggio

La vita utile è di 18 mesi dalla data di produzione se il prodotto è stoccato nel suo imballo originario non aperto e non danneggiato. Stoccare in ambiente asciutto e protetto dall'irraggiamento solare diretto ad una temperatura tra +10°C e +25°C.

Informazioni su ecologia, salute e sicurezza (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, conservazione e smaltimento sicuro dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente scheda di sicurezza (SDS) contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

Nota legale

Le informazioni e, in particolare le raccomandazioni relative all'applicazione, contenute in questa scheda tecnica del prodotto sono fornite in buona fede sulla base delle attuali conoscenze ed esperienze di Soprema sul prodotto. Esse sono ritenute accurate alla data di pubblicazione del presente documento. Indipendentemente dagli usi previsti specificati nel presente documento, a causa delle diverse condizioni d'uso, l'utente rimane responsabile nel garantire che il Prodotto sia adatto per gli usi e le applicazioni previsti e sia legalmente conforme agli stessi. Pertanto, Soprema non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, relativa all'idoneità del Prodotto per scopi particolari. Queste informazioni non devono essere interpretate come consulenza legale. Le vendite del Prodotto rimangono soggette ai termini e alle condizioni di vendita applicabili. Gli utenti devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica per il prodotto in questione, copia della quale verrà fornita su richiesta (tech-office@soprema.it).