



- Naturlig, flexibel träfiberisolering
- Lätt att bearbeta, mycket god klämverkan
- Diffusionsöppen och med god sorptionsförmåga för säkra konstruktioner
- God värmelagringsförmåga för ett bättre skydd mot sommarvärme

Leveransform

Tjocklek [mm]	Skivor per pall	Skivor per förpackning	Format [mm]	Per pall [kvm]	Per pall [kg]	Termisk resistans (R _d) [m ² .KW]
40	120	10	1220 x 575	84,2	183	1,05
50	90	9	1220 x 575	63,1	173	1,30
60	80	8	1220 x 575	56,1	183	1,55
80	60	6	1220 x 575	42,1	183	2,10
100	48	4	1220 x 575	33,7	183	2,60
120	40	4	1220 x 575	28,1	183	3,15
140	32	4	1220 x 575	22,4	172	3,65
160	30	3	1220 x 575	21,0	183	4,20
180	24	3	1220 x 575	16,8	167	4,70
200	24	2	1220 x 575	16,8	183	5,25
220	20	2	1220 x 575	14,0	169	5,75
240	20	2	1220 x 575	14,0	183	6,30

Leveransform (Svenska dimensioner)

Tjocklek [mm]	Skivor per pall	Skivor per förpackning	Format [mm]	Per pall [kvm]	Termisk resistans (R _d) [m ² .KW]
45	108	9	1220 x 565	74,4	1,15
70	70	7	1220 x 565	48,3	1,80
95	50	5	1220 x 565	34,5	2,50
120	40	4	1220 x 565	27,6	3,15
145	32	4	1220 x 565	22,1	3,80
170	28	2	1220 x 565	19,3	4,45
195	24	2	1220 x 565	16,5	5,10
220	20	2	1220 x 565	13,8	5,75
240	20	2	1220 x 565	13,8	5,85

Teknisk information

Densitet [kg/m ³]	50
Värmeledningsförmåga (λ _a) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,038
Specifik värmekapacitet (c) [J/(kg.K)]	2100
Brandteknisk klassificering (EN 13501-1)	E
Avfallskod i enlighet med den Europeiska Avfallkatalogen (EAK)	030105; 170201; 170604
Kantprofil	Rak

Produktbeskrivning

PAVAFLEX är en flexibel träfiberisolering med utmärkta värmeisolerande och värmelagrings egenskaper för en diffusionsöppen konstruktion. Isoleringen kan bearbetas med enkla skärverktyg. Tack vare flexibilitet och god klämverkan kan PAVAFLEX monteras snabbt, enkelt och med exakt passform.

Fullständig deklARATION

Produkten innehåller inget ämne som är skadligt för hälsan eller miljön och följer allmänna hälso- och säkerhetskrav. För mer information se MSDS.

Förvaring

Förvara torrt och skyddat från skador. Montera endast i torrt tillstånd. Pallarna får ej staplas.

