

Scheda Tecnica N° WPSIT0507.b

Annulla e sostituisce WPSIT0507.a

DESCRIZIONE

Membrana sintetica realizzata in poliolefina modificata TPO, monostrato, omogenea, ottenuta per co-estrusione.

Prodotto in stabilimento certificato UNI EN ISO 9001 (sistema di qualità aziendale) e UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

Posa in opera da parte di installatori approvati da Soprema srl. Finiture ed accessori con elementi prodotti ed approvati da Soprema srl..

CARATTERISTICHE

- Ottima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V.
- Ottima flessibilità a basse temperature
- Adattabilità ai movimenti strutturali
- Resistenza al punzonamento

AREA DI UTILIZZO

- Per dettagli e finiture in generale per manti in TPO Flagon

CARATTERISTICHE

		EP/S 1,50	Metodo di prova
Spessore	(mm)	1,50	UNI EN 1849-2
Peso	(kg/m ²)	1,50	UNI EN 1849-2
Carico a rottura	(N/mm ²)	≥ 10	UNI EN 12311-2
Allungamento a rottura	(%)	≥ 550	UNI EN 12311-2
Resistenza alla lacerazione	(N/mm)	≥ 80	UNI EN 12310-2
Resistenza all'impatto	(mm)	≥ 600	UNI EN 12691
Piegatura a freddo	(°C)	≤ - 35	UNI EN 495-5
Resistenza alla pressione idrostatica (6 ora a 0,5 Mpa)		impermeabile	UNI EN 1928 met. B
Resistenza all'invecchiamento artificiale (UV)		nessuna fessura	UNI EN 1297
Resistenza al punzonamento statico	(kg)	≥ 20	UNI EN 12730

STANDARD DI PRODUZIONE

Spessore	1,50 mm	
Larghezza	1,05 m	
Numero rotoli per pallet	46	
Lunghezza	20 m	
Colore	GRIGIO SABBIA	

MARCHIO CE

Le membrane FLAGON EP-S sono prodotte nell'azienda SOPREMA srl di Chignolo d'Isola (Italia) e non sono soggette a marchiatura CE poiché utilizzate come membrane accessorie, campo di applicazione per il quale non esiste una specifica norma armonizzata europea.

Il manto per la sua formulazione NON è soggetto agli obblighi dal Regolamento CLP (CE) n° 1272/2008 e UE n° 487/2013 e s.m.i sulle sostanze pericolose. Nel caso in cui il prodotto debba essere smaltito come rifiuto, si consiglia l'invio in discarica autorizzata o in un inceneritore dotato di camera di postcombustione e lavaggio dei fumi.
I dati indicati nella presente scheda, all'esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, non sono tassativi e SOPREMA srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. SOPREMA srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione.
SOPREMA srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.