Prenopox 193 DEC Metall Primer

Description du produit :
Primaire époxy bi-composant modifié aux amides avec une teneur en matières solides élevée qui garantit une résistance à la corrosion élevée.

Domaine d'application
Prenopox 193 DEC Primaire pour métaux est appliqué comme couche primaire sur des supports métalliques pour les systèmes Prenopur.

Propriétés
- Durcissement rapide
- Durée de traitement prolongée de jusqu'à 12 h.
- Facile à utiliser

Conditions de mise en œuvre
Plage de température : 5°C au min. jusqu'à 30°C au max.
Humidité atmosphérique : 35% au min. jusqu'à 75% au max.
La température du support doit être 3°C (au min.) supérieure au point de rosée pendant le traitement et le séchage.

Mise en œuvre
Préparation du support: La surface doit être libre de graisses et d'autres salissures. Il faut dégraisser et nettoyer le support métallique à fond avec Prenoclean détergent système avant l'application de l'agent d'adhérence. La surface doit alors être poncée de manière uniforme à l'aide d'un abrasif adéquat. La profondeur du polissage est moins importante que l'uniformité.
Veuillez étudier nos consignes particulières dans la fiche système UK11 en ce qui concerne la préparation du support.
Mélange: Le mélange mécanique est conseillé. Mélanger d'abord le composant A jusqu'à ce qu'un mélange homogène ait été atteint. Ajouter alors le composant B (durcisseur) au composant B et agiter jusqu'à ce qu'un mélange homogène ait été atteint.
Application: Le mélange est appliqué à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau adéquatIl faut éviter les accumulations de matériau partout mais surtout dans les coins. D'éventuelles accumulations sont à lisser avec un pinceau le cas échéant.
Nettoyage : Il faut nettoyer les outils à fond avec Prenoclean 904 Solvent lors d'interruptions ou après la fin des travaux. Le nettoyage doit impérativement être fait pendant la durée de fluidité.

Quantité
Env. 0,150 kg/m²

Temps de séchage

Sec au toucher	20 minutes
Non collant	60 minutes
Complètement sec	4 h

Caractéristiques techniques

Teneur en matières solides Volume Poids	47% (+/- 3 %) 67%
Poids spéc. composant A Poids spéc. composant B Mélange	Rouge oxyde Base 1,54kg/dm³ Durcisseur 0,92 kg/dm³ 1,42 kg/dm³
Point de combustion	+36°C, inflammable
Teneur en VOC	329g/kg (467 g/L)
Temps de fluidité	12h au max.

Forme de livraison
0.375kg
1.4kg
7kg

Couleur
Composant A : Rouge oxyde
Composant B : Transparent

TDS_WPLEU0173.b.FR-CH

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1 - 2 • 8957 Spreitenbach • Suisse
Tél. +41 (0)56 418 59 30 • Fax. : +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail : info@soprema.ch

Stockage, transport & conservation
À stocker à l'abri de l'humidité. Se conserve pendant 24 mois à condition d'être stocké dans l'emballage original à un endroit frais et sec. Les variations de température portent atteinte à la durée de conservation. Les emballages ouverts sont à consommer au bout de quelques jours.

Risques et conseils de sécurité
Vous trouvez les informations actuellement applicables dans la fiche de sécurité.

Élimination
Le matériel durci peut être éliminé avec les débris de construction. Les emballages et les résidus sont à traiter comme déchets spéciaux.

Producteur/usine
SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg

Remarques
Les informations du présent document s'appliquent au produit mentionné et livré par Soprema AG Suisse. Merci de noter qu'elles peuvent varier d'un pays à l'autre.
Les informations qui précèdent, surtout les conseils sur le traitement et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences acquises dans des conditions normales. Les conseils en matière d'application sont fournis en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes liées à chaque ouvrage et des conditions d'utilisation nécessite toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre vérifie l'adéquation du produit au cas par cas. Les modifications servant au progrès technique ou à l'amélioration de nos produits restent réservées.

TDS_WPLEU0173.b.FR-CH

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1 - 2 • 8957 Spreitenbach • Suisse
Tél. +41 (0)56 418 59 30 • Fax. : +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail : info@soprema.ch