

**SOPREMA**

Etanchéité bitumineuse

# FICHE TECHNIQUE

BETF-WPBBE0406.b/FR  
annule et remplace  
BETF-WPBBE0406.a/FR

## SOPRAROCK GLOBAL SBS 30 TF

### Description

Membrane composée de bitume élastomère et d'une armature polyester composite.  
Est utilisée comme sous-couche dans un système d'étanchéité de toiture multicouche.  
La face supérieure est recouverte de talc/sable.  
La face inférieure est revêtue d'un film thermofusible.

### Composition

	SOPRAROCK GLOBAL SBS 30 TF
Armature	polyester composite
Finition face supérieure	talc/sable
Finition face inférieure	film thermofusible
Masse de revêtement	bitume élastomère

### Emballage

	SOPRAROCK GLOBAL SBS 30 TF
Dimensions du rouleau (m)	10 x 1
Poids du rouleau (kg)	37
Nombre de rouleaux par palette	30

### Caractéristiques

		SOPRAROCK GLOBAL SBS 30 TF
Epaisseur (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,0
Résistance à la traction L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	650
Résistance à la traction T (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	450
Allongement à la force maximale de traction L (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Allongement à la force maximale de traction T (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Stabilité dimensionnelle (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Résistance à la déchirure (au clou) L (N) (EN 12310-1)	MDV	125
Résistance à la déchirure (au clou) T (N) (EN 12310-1)	MDV	125
Souplesse à basse température (°C) (EN 1109)	MLV	-20
Résistance au fluage à température élevée (°C) (EN 1110)	MLV	110

MDV = valeur déclarée par le fabricant / MLV = valeur limite annoncée par le fabricant / NPD = performance non déterminée

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

Contact: [www.Soprema.com](http://www.Soprema.com)**SOPREMA**  
GROUP

**SOPREMA**

Etanchéité bitumineuse

# FICHE TECHNIQUE

BETF-WPBBE0406.b/FR  
annule et remplace  
BETF-WPBBE0406.a/FR

## Mode d'application

- Soudage en plein, recouvrements inclus.
- Fixation mécanique dans le recouvrement longitudinal, recouvrements soudés.

## Agréments

N° : **0749**  
Normes: **EN 13707**  
Année: **2017**

Agrément FM



## Indications particulières

### Hygiène, santé et environnement:

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.  
Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

### Management Qualité et Environnement:

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits et l'environnement. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité et Environnement suivant **EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.



Marnix DERKS  
Directeur Technique  
Grobbendonk, 9/05/2018