

## VARYFLEX 370 - (370K14)

### Omschrijving

Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met een polyester composiet wapening.

Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting.

De bovenzijde is afgewerkt met zand.

De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.

### Samenstelling

	VARYFLEX 370
Wapening	polyester composiet
Afwerking bovenzijde	zand
Kleur	-
Afwerking onderzijde	folie
Dekmassa	elastomeerbitumen

### Verpakking

	VARYFLEX 370
Afmetingen van de rol (m)	6 x 1
Massa van de rol (kg)	25
Aantal rollen per pallet	36

### Eigenschappen

		VARYFLEX 370
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,8
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	800
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	700
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	30
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	30
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	200
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	200
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-20
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	100

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

### Verwerking

- Volledig lassen inclusief overlappen.
- Eénlaags losliggend onder zware schutlaag, de overlappen lassen.

### Keuring & certificaten

**KOMO CTG 715**

### Bijzondere aanwijzingen

#### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

#### Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids- management

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

**SOPREMA** behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: [www.Soprema.com](http://www.Soprema.com)