

GLACIVAP

Description

GLACIVAP est un primaire bouche-pores, destiné à préparer le tablier d'un ouvrage d'art à la soudure d'une membrane d'étanchéité bitumineuse. Produit monocomposant, c'est un mélange de bitume polyuréthane qui réticule après application.

La réticulation du produit forme ainsi un enduit qui s'oppose aux pressions d'air et de vapeur d'eau contenues dans le béton.

Application

GLACIVAP est utilisé à la fois comme enduit d'imprégnation à froid sur tabliers d'ouvrages d'art et de parking et comme bouche-pores.

Caractéristiques

	GLACIVAP
Aspect	liquide de couleur noire
Adhérence au support d'une feuille d'étanchéité (selon Fascicule 67 et STER 81) SOPRALENE FLAM ANTIROCK P ou ASP	avec > 0,4 Mpa à 23 °C
Temps de séchage	± 3 heures
Extrait sec	(75 ± 2) %
Viscosité*	± 450 Cps
Point d'éclair	13°C

* Mesuré 24h après fabrication

Conditionnement

Bidons de 20 kg.

Stockage

6 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Mise en œuvre

GLACIVAP est appliqué à la brosse, à la raclette ou au rouleau. Pour une efficacité totale, il est impératif de respecter la consommation de 500 à 600 g/m² par couche. La première couche est appliquée sur le support dont la température de surface est en phase descendante (en général l'après midi). La seconde couche est appliquée lorsque la première est sèche au toucher (de 3 à 18 h selon les conditions climatiques).

Les feuilles d'étanchéité SOPRALENE FLAM ANTIROCK P ou ASP sont soudées au chalumeau sur l'enduit, au minimum 12 h après l'application de la deuxième couche de GLACIVAP.

NETTOYAGE DES OUTILS : White Spirit ou toluène sur produits non réticulés.

Consommation

2 couches de 500 à 600 g/m²

Précautions

- FACILEMENT INFLAMMABLE
 - Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
 - Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé, à l'abri du soleil.
 - Ne pas respirer les vapeurs.
 - Eviter le contact avec la peau et les yeux.
 - Préalablement à l'utilisation d'une flamme nue, il est obligatoire d'éloigner d'au moins 10 mètres tous les bidons, qu'ils soient entamés ou non.
- Pour toute information supplémentaire, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de qualité

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **ISO 9002/CEN 29002 AFAQ**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - Belgique
 Tél : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
 info@soprema.be - www.soprema.be