

TEKNİK FÖY

n° WPBFR206/3/b belgesi WPBFR206/3/a belgesini iptal edip yerine geçmektedir.

ELASTOPHENE FLAM 25 AR FR

ELASTOPHENE FLAM 25 AR FR cam tülü donatılı ve elastomer bitümlü, sıcak kaynak ile yapıştırılan su yalıtım membranıdır. Üst yüzey arduaz taşlar ile korumalı ve alt yüzey polietilen folyo ile kaplıdır.

ELASTOPHENE FLAM 25 AR FR yanmaz katkı içererek **FACTORY MUTUAL APPROVAL** iznine sahiptir.

Kullanım alanları

ELASTOPHENE FLAM 25 AR FR SBS elastomer bitümlü korumalı ve ısıyla yapıştırılan su yalıtım sistemlerinde ikinci kat olarak kullanılır.

Tüm uygulamaların tarifi geçerli olan teknik onay belgelerinde veya **SOPREMA** Teknik Kılavuzu'nda yer almaktadır.

Bileşenler

ELASTOPHENE FLAM 25 AR FR	
Donatı	Cam tülü
Bağlayıcı	Elastomer bitüm : seçili bitüm ve SBS* termoplastik polymer harmanı + yanmaz katkı
Kalınlık (göstergesi) Bindirmede	2,6 mm (-5 % ; +5 %)
Üst yüzey	Arduvaz taşı
Alt yüzey	Polietilen folyo
Bindirme genişliği	≥ 60 mm
* UEAtc Yönetmeliği'ne göre SBS elastomer su yalıtım bitüm kılıflarıyla ilgili düzenleme uyarınca (1) ÜTD = Üreticinin tespit değeri	

Paketleme

ELASTOPHENE FLAM 25 AR FR		
Rulo ölçüleri	Standart* 6 m x 1 m	Export 10 m x 1 m
Rulo ağırlığı	Yaklaşık 25 Kg	Yaklaşık 42 Kg
Renkler	Siyah, Gri, Chagall grisi	
Saklama Koşullarına	Üzeri kılıflı paletler üzerinde dik olarak	
Ruloların uzunluğu ≤ % 1 bir toleransla verilmiştir. Bir ruloda 2 kesim bulunabilir. Bu durumda, en küçük uzunluk en az 3 m ve toplam uzunluk nominal uzunluğa eşdeğerdir Rulonun genişliği % 1 (UEAtc) toleransla verilir. Rulolar düz bir zemin üzerine konularak depolanmalıdır. Paletler maksimum 2 palet boyunu geçmeyecek şekilde, aralarına bir levha konularak yüklenebilir. Kötü havalarda veya düşük sıcaklıklarda, en az 5 saat önce, en az + 2 °C derecede bekletilmesi ve rutubete karşı korunması, malzemenin kullanımını kolaylaştırabilecektir.		

SOPREMA SAS 50 000 000 € sosyal sermayeli bir kuruluştur. - Genel Merkez: 14 rue de Saint-Nazaire – 67100 STRASBOURG – FRANCE Posta adresi: CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG: 314 527 557 SOPREMA teknoloji ve teknik uzmanlık haklarının yanı sıra, malzemelerin kullanım koşullarını ve içeriklerini bildirmeksizin değiştirme ve buna bağlı olarak istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirim gerek olmaksızın fiyat bilgilerinin değiştirme hakkını saklı tutar. Sonuç olarak, siparişler sadece alındıkları tarihte yürürlükte olan geçerli hüküm ve teknik şartname esas alınarak kabul edilecektir.



TEKNİK FÖY

n° WPBFR206/3/b belgesi WPBFR206/3/a belgesini iptal edip yerine geçmektedir.

Özellikler (CE Tescili dışında)

	ELASTOPHENE FLAM 25 AR FR
FIT sınıflandırması	
- Birinci kat ELASTOPHENE FLAM 70-25 ile	F5 I3 T4
- Birinci kat ELASTOPHENE FLAM 180-25 ile	F5 I5 T4

Uygulama

ELASTOPHENE FLAM 25 AR FR sadece şalümo ile kaynaklanır.

ELASTOPHENE FLAM 25 AR FR sıcak bitüm ile yapıştırılmaz.

Özel talimatlar

Sağlık, hijyen ve çevre:

Ürün, sağlığa veya çevreye zararlı herhangi bir madde içermemektedir ve genel kabul görmüş Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri'yle uyumludur. Daha fazla bilgi için lütfen konuyla ilgili Güvenlik Veri Formu'na başvurunuz.

İzlenebilirlik:

Ürün takibi pakedin üzerindeki ürün kodu ile yapılabilir.

Kalite kontrol:

SOPREMA, her zaman ürünlerinin kalitesine, insana ve çevreye büyük önem vermektedir. İşte bu yüzden **ISO 9001** ve **ISO 14001** kalite ve çevre sistemi uygulanmaktadır.

SOPREMA SAS 50 000 000 € sosyal sermayeli bir kuruluştur. - Genel Merkez: 14 rue de Saint-Nazaire – 67100 STRASBOURG – FRANCE Posta adresi: CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG: 314 527 557 SOPREMA teknoloji ve teknik uzmanlık haklarının yanı sıra, malzemelerin kullanım koşullarını ve içeriklerini bildirmeksizin değiştirme ve buna bağlı olarak istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirim gerek olmaksızın fiyat bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Sonuç olarak, siparişler sadece alındıkları tarihte yürürlükte olan geçerli hüküm ve teknik şartname esas alınarak kabul edilecektir.

TEKNİK FÖY

n° WPBFR206/3/b belgesi WPBFR206/3/a belgesini iptal edip yerine geçmektedir.

CE Tescilli

 1119
ELASTOPHENE FLAM 25 AR FR SOPREMA 14 rue de Saint-Nazaire – CS 60121 67025 STRASBOURG cedex 07 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) Performans belgesi : DoP n° WPBEX206 Fabrika Üretim Kontrolü Sertifikası : 1119-CPR-13132, 13133, 13134.
EN 13707 Modifiye elastomer bitüm ve cam tülü donatılı membran, Üst yüzey arduvaz taşlar ve alt yüzey polietilen folyo ile kaplıdır. Boyutlar: 10 m veya 6 m x 1 m x 2,6 mm Sadece Şalümo ile kaynaklanır. İkinci kat olarak uygulanır.

Temel özellikler	Performanslar	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Dış yangın yükü sınıflandırması (Not 1)	FROOF (t1,t2,t3,t4)	EN 13707:2004 + A2:2009
Yangın dayanımı	E	
Su sızdırmazlık	Uygun	
Çekme özellikleri : Çekme dayanımı L x T (N / 50 mm) Uzama L x T (%)	≥ 250 x 150 2 x 2	
Kök dayanımı	BPD	
Statik zorlama dayanımı (kg)	5	
Darbe dayanımı (mm)	400	
Yırtılma dayanımı (N)	≥ 50	
Bağlantı dayanımı Bağlantıların soyulma dayanımı (N / 50 mm) Bağlantıların kesme dayanımı (N / 50 mm)	BPD BPD	
Dayanıklılık Eskime sonrası yüksek ısıda akma direnci	90°C	
Esneklik	-16°C	
Tehlikeli maddeler (Not : 2 ve 3)	Uyumlu	

Not 1 : Çatı takviyesinin harici yangın performansı diğer bileşenlere de bağlı olduğundan, performans değerini belirlemek mümkün değildir.

Not 2 : Bu ürün asbestos veya katran içermemektedir.

Not 3 : Avrupa çapında bir standart bulunmadığından süzme (liçing) özelliği performans değeri belirlemek mümkün değildir. Bu yüzden, uygulamanın yapıldığı ülkenin yürürlükte olan ulusal yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır.

BPD*: Belirtilmemiş Performans Değeri

Ek Özellikler	ELASTOPHENE FLAM 25 AR FR
Yüksek sıcaklıkta akma direnci (EN 1110)	ÜSD* 100 °C
Boyutsal denge (EN 1107-1)	0,1 %
*ÜSD=Üretici Sınır Değeri : %95 doğruluk payıyla ürün türü incelemesi iç kalite kontrolü haricî denetimi, ürün türü incelemesi boyunca karşılaşılabilecek üreticinin verdiği minimum değerdir.	