

ELASTOCOL 500 TP

Omschrijving

Koud verwerkbaar hechtprimer op basis van elastomeer bitumen en vluchtige oplosmiddelen. Impregnatie ter verzekering van een goede hechting op de ondergrond (beton, metaal en hout) alvorens het lassen van bitumineuze waterdichtingsmembranen op basis van elastomeer bitumen. Het is aanbevolen in de waterdichting van burgerlijke bouwwerken (zoals brugdekken en parkings) alvorens het lassen van bitumineuze waterdichtingsmembranen op basis van elastomeer bitumen uit het CIVIL ROCK gamma.

Eigenschappen

	ELASTOCOL 500 TP
Samenstelling	elastomeer bitumen en oplosmiddelen
Droogtijd *	2 - 12 u
Verbruik (l/m ²)	0,15 - 0,25
Verwerkingstemperatuur (°C)	min. 0

* Afhankelijk van de condities (temperatuur, relatieve vochtigheid, ...)

Verpakking & opslag

Bussen van 30 L.

12 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking. Koel, droog en vorstvrij opslaan.

Verwerking

Aanbrengen met een borstel, roller of rubberen trekker op een droge, stof- en vetvrije ondergrond. Volledig laten drogen voor het aanbrengen van het membraan. Zie etiket voor meer informatie.

Reiniging gereedschappen:

White Spirit

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits- en Milieu management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.



Marnix DERKS
Technisch Directeur
Grobbendonk, 23/03/2018