

**SOPREMA**Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be**TECHNISCHE FICHE**BETF-089/297-11-nl
annuleert en vervangt BETF-09-02/7.3.4-nl

SOPRALENE TECHNO 4 TF C1

Beschrijving

Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een composiet-polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met een talk/zand mengeling. De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.

Toepassing

Wordt toegepast als eindlaag in een éénlaags of meerlaags geballaste dakafdichting en als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting.

Samenstelling

Inlage	composiet-polyestervlies
Inlage gewicht (g/m ²)	170
Afwerking bovenzijde	talk/zand
Kleur	natuur
Afwerking onderzijde	folie
Dekmassa	elastomeerbitumen

Eigenschappen

Dikte (mm)	MDV	4
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	850
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	650
Breukrek L (%) (EN 12311-1)	MDV	45
Breukrek B (%) (EN 12311-1)	MDV	45
Vrije krimp (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Nagelweerstand L (N) (EN 12310-1)	MLV	200
Nagelweerstand B (N) (EN 12310-1)	MLV	200
Koude buig (°C) (EN 1109)	MLV	-20
Afdruiptemperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	110
Brandreactie (EN 13501-1)		NPD

MDV = gemiddelde waarde
MLV = minimumwaarde
NPD = geen prestatie vastgesteld

Verpakking

Afmetingen van de rol (m)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg)	44
Aantal rollen per pallet	23



SOPREMA

Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be

TECHNISCHE FICHE

BETF-089/297-11-nl
annuleert en vervangt BETF-09-02/7.3.4-nl



Verwerking

Volledig lassen inclusief de overlappen.

Keuring & certificaten



0749-CPD-BC2-310-0300-0123-01

Jaar : 2004
Norm : EN 13707

ATG nr 2025

**Bijzondere
aanwijzingen**

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2008** en **EN ISO 14001:2004**.



ISO 9001
ISO 14001

Marnix DERKS
Technisch Directeur