

# PROCEDE EFIGREEN ACIER

Panneaux supports d'étanchéité conformes aux Règles Professionnelles CSFE (édition 2021)

« Isolants supports d'étanchéité en indépendance sous protection lourde »



Tél. : 03 88 79 84 00 - Fax. : 03 88 79 84 01 www.soprema.fr - E-mail : contact@soprema.fr



#### Nom commercial:

EFIGREEN ACIER (Cf. fiche technique n°INSFR008)

Nature
Panneau polyuréthane à parements en aluminium d'épaisseur 50 μm conforme à la norme NF EN 13165.
Fabriqué dans l'usine de Saint-Julien-du-Sault.
Certificat ACERMI n°03/006/109.

#### Domaine d'emploi \_\_\_\_\_

Travaux neufs et de réfection, en France européenne et en DROM (uniquement sur maçonnerie en DROM).

En climat de plaine et de montagne.

Sur les éléments porteurs en maçonnerie, en dalles de béton cellulaire autoclavé armé (uniquement en climat de plaine) et en bois et panneaux à base de bois (uniquement avec porte-neige relié à la charpente en climat de montagne).

## 

Caractéristiques		EFIGREEN ACIER		
	Longueur	2500 mm ± 5 mm	1200 mm ± 2 mm	
Longueur Largeur  Epaisseur Equerrage Planéité  Contrainte en compression à 10%  Mécaniques  Classe de compressibilité à 80°C  Contrainte admissible  Variation dimensionnelle résiduelle à 20°C après stabilisation à 80°C  Incurvation sous un gradient de température 80°C/20°C sur panneau entier  Conductivité et résistances	Largeur	1200 mm ± 3 mm	1000 mm ± 2 mm	
	Epaisseur	30 à 100 mm ± 2 mm	30 à 162 mm ± 2 mm	
	≤ 3 mm/m			
	Largeur  Epaisseur  Equerrage  Planéité  Contrainte en compression à 10%  Classe de compressibilité à 80°C  Contrainte admissible  Variation dimensionnelle résiduelle à 20°C après stabilisation à 80°C  Incurvation sous un gradient de température 80°C/20°C sur panneau entier  Conductivité et résistances  1200 mm ± 3 mm 30 à 100 mm ± 2 m 25,7 kPa en 1 lit d'e 19 kPa en 2 lits d'é 19 kP	≤ 5 r	nm	
Mécaniques Cla	Contrainte en compression à 10%	≥ 150	kPa	
	Classe de compressibilité à 80°C	Classe C		
	Contrainte admissible	25,7 kPa en 1 lit d'épaisseur maximale 160 mm		
		1200 mm ± 3 mm	eur maximale 320 mm	
	Variation dimensionnelle résiduelle	·		
	à 20°C après stabilisation à 80°C	≤ 5 mm (sur panneau entier)		
	température 80°C/20°C sur	≤ 3 mm		
Thermique	'	Cf. certifica	t ACERMI	
Réaction au feu	Euroclasse	D-s2	,d0	

Tél. : 03 88 79 84 00 - Fax. : 03 88 79 84 01 www.soprema.fr - E-mail : contact@soprema.fr



#### Destination en fonction de l'élément porteur ————

	TAN <sup>(1)</sup>	Bois et panneaux à base de bois
Terrasse inaccessible et chemins de circulation associés	OUI	OUI
Terrasse inaccessible à retenue temporaire des eaux pluviales		
Terrasse technique, zones techniques et chemins de circulation associés, chemins de nacelle exclus	OUI	OUI
Terrasse végétalisée	OUI	OUI
Terrasse jardin		
Terrasse accessible aux piétons et au séjour		

(1) épaisseur minimale à vérifier selon l'ouverture haute de nervure (voir tableau ci-dessous)

# Epaisseur minimale des panneaux EFIGREEN ACIER en fonction de l'ouverture haute de nervure (Ohn)

Ohn maxi (en mm)	70	80	100	120	140	160	180	200
Epaisseur minimale des panneaux admise (mm)	30	40	50	60	70	80	90	100

#### Information complémentaire

#### Les panneaux EFIGREEN ACIER bénéficient :

- Du Document Technique d'Application n°5.2/20-2674\_V1 « **EFIGREEN ACIER** fixé mécaniquement » sous étanchéité apparente ;
- Du Document Technique d'Application n°5.2/20-2669\_V1 « EFIGREEN ACIER fixé mécaniquement avec écran » associé à un écran thermique et/ou acoustique, sous étanchéité apparente ou sous protection lourde.

SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 € SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

Tél.: 03 88 79 84 00 – Fax.: 03 88 79 84 01 www.soprema.fr - E-mail: contact@soprema.fr



### Résistances thermiques (Cf. certificat ACERMI n°12/006/109) \_\_\_\_

	Résistance thermique										
Epaisseur (mm)	30	35	40	46	50	55	60	65	70	75	80
R (m <sup>2</sup> .K/W)	1,30	1,50	1,70	2,00	2,15	2,40	2,60	2,80	3,05	3,25	3,45
Epaisseur (mm)	85	90	92	95	100	104	110	115	120	126	130
R (m <sup>2</sup> .K/W)	3,70	3,90	4,00	4,10	4,35	4,50	4,80	5,00	5,20	5,50	5,65
Epaisseur (mm)	135	138	140	145	150	155	160	162			
R (m <sup>2</sup> .K/W)	5,85	6,00	6,10	6,30	6,55	6,75	6,95	7,05			

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ? Contactez le pôle technique : 04 90 82 79 66