

C U R A L

Beschrijving

Cural is een emulsie op basis van elastomeerbitumen, aluminiumpigment, vezels, mineralen en vluchtige solventen.

Toepassing

Cural wordt gebruikt als beschermingslaag op bitumineuze afdichtingen met zandafstrooiing en op de herstellingslaag Curnoir.
Cural wordt ook gebruikt als bescherming tegen corrosie van metalen elementen en voor het bestrijken van bitumenvlekken bij afdichtingen met aluminiumbescherming.

Eigenschappen

	CURAL
Uitzicht	Dikke vloeistof met aluminium kleur
Volumemassa bij 23°C	1040 kg/m ³
Weerstand tegen vorst	Goed
Vlampunt (ASTM D56)	+ 30°C
Weerstand tegen veroudering	Goed
Vloeiweerstand: bij 95°C, helling 45° op 24 u.	Geen afvloeiing
Droogtijd	± 24 u.
Voldoet aan de norm NF P 84-304	

Verpakking

Bussen van 1 en 25 kg.

Opslag

Houdbaarheid: in een koele en goed geventileerde ruimte, 1 jaar na fabricatiedatum, in originele en gesloten verpakking.

Verwerking

Het oppervlak grondig reinigen en drogen. Het is noodzakelijk dat Cural volledig homogeen gemengd is. Een aangepast toestel is daarom aanbevolen, bv. mengschroef op een boormachine. Cural wordt aangebracht met een borstel, roller of trekker ($\pm 400 \text{ g/m}^2$), of met een spuittoestel, type airless ($\pm 200 \text{ g/m}^2$). De laag dient gelijkmatig te worden uitgestreken, waarbij men te dikke lagen vermijdt.

Reinigen: petroleumsolventen, bijv. white spirit.

Voorzorgen

Cural is **ontvlambaar** en schadelijk bij inademing en contact met de huid.

Bij gebruik van open vlam dient men deze steeds tenminste 10 m verwijderd te houden van de vaten of bussen.

Niet roken.

Dampen niet inademen.

Zorgen voor voldoende ventilatie. Beschermende kledij en aangepaste werkhandschoenen dragen. Contact met huid en ogen vermijden.

De reglementen voor arbeid en hygiëne opvolgen.

Voor meer gegevens: zie veiligheidsinformatieblad.

Kwaliteits- controle

SOPREMA hecht het grootste belang aan de kwaliteit van haar producten. Daarom wordt de norm **ISO 9002/CEN 29002** certificering toegepast.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be