

## FLAGON FLEXOSTICK PRIMER

### Omschrijving

FLAGON FLEXOSTICK PRIMER is een gebruiksklare, transparante en viskeuze hechtprimer met oplosmiddelen. Impregnatie ter verzekering van een goede hechting op de ondergrond alvorens het plaatsen van FLAGON PREMIO STICK DE. FLAGON FLEXOSTICK PRIMER is geschikt voor de meeste ondergronden. Door de grote verscheidenheid is het wenselijk om SOPREMA te contacteren betreffende het beoogde gebruik.

### Eigenschappen

Verbruik*	150-300 g/m <sup>2</sup>
Verwerkingstemperatuur	+10 / +35 °C
Droogtijd**	20-40 min. (vingerdroog)
Afwerkingstijd	8 u
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 90 %
Vochtgehalte ondergrond:	
- steenachtig	≤ 5 % m/m
- hout	≤ 16 % v/v

\*Afhankelijk van de ondergrond

\*\*Afhankelijk van de condities (temperatuur, ...)

### Verpakking & opslag

Emmer van 20 kg

Onbeperkt houdbaar in de originele ongeopende verpakking, bewaard op een koele, droge en vorstvrije plaats. Geopend product is beperkt houdbaar. Vermijd blootstelling van de geopende emmer aan direct zonlicht. Verdikt product is niet meer bruikbaar.

### Verwerking

De ondergrond dient droog, stof en vetvrij te zijn.  
Meng voor gebruik de inhoud grondig gedurende 2 minuten.  
Breng FLAGON FLEXOSTICK PRIMER in een dunne en egale laag (vermijd plasvorming) aan met een schapenvacht roller (voorkomen van brand door electrostatische ontlading).  
Binnen de 8 uur na het aanbrengen van de hechtprimer dient de FLAGON PREMIO STICK DE aangebracht te worden.  
De hechtprimer moet na het aanbrengen worden beschermd tegen stof en vocht.

#### Reiniging:

Niet uitgehard product verwijderen met FLAGON TPO Cleaner.

### Bijzondere aanwijzingen

#### Hygiëne, gezondheid en milieu

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

#### Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, de veiligheid en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.