



- Uitstekende contactgeluidsdemping
- Combineert hoge contactgeluidsdempende eigenschappen en een hoge belastbaarheid
- Universeel te gebruiken onder cement gebonden dekvloeren, vloerpanelen en parket



Verpakking

Dikte [mm]	Platen/pallet	Afmetingen [mm]	m ² /pallet [m ²]	Massa/pallet [kg]	Thermische weerstand (R _a) [m ² .KW]
17	240	1100 x 600	158,4	384	0,40
22	160	1100 x 600	105,6	334	0,55
32	120	1100 x 600	97,2	362	0,80

Productie: Zwitserland

Eigenschappen

Dichtheid [kg/m ³]	135
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ _d) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,038
Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)]	2100
Waterdamp diffusieweerstandcoëfficiënt (μ) [-]	5
Brandreactie (EN 13501-1)	E
Dynamische stijfheid s' [MN/m ³]	17 mm ≤ 32 22 mm ≤ 28 32 mm ≤ 16
Afvalcode volgens Europese Afvalstoffenlijst (EURAL)	030105; 170201; 170604
Afwerking zijden	rechte boord

Productomschrijving

PAVAPOR is een natuurlijke en ecologische contactgeluidsisolatieplaat op basis van houtvezel.

De hoge belastbaarheid maakt dat de plaat toegepast kan worden in alle vloer toepassingen zoals cement gebonden dekvloeren, vloeren opgebouwd uit vloerpanelen en parket.

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent.

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opslag

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestralen op een vlakke ondergrond opslaan. Maximum 4 palletten op elkaar stapelen.

