

GARANTGUM 446 KK gemineraliseerd - (446K21)

Omschrijving

Membraan samengesteld uit plastomeerbitumen met een polyester/glasvlies combinatie wapening.

Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting.

De bovenzijde is afgewerkt met mineraal en de vrije boord is afgewerkt met zand.

De onderzijde is afgewerkt met zand.

Samenstelling

	GARANTGUM 446 KK gemineraliseerd
Wapening	polyester/glasvlies combinatie
Afwerking bovenzijde	leischilfers
Kleur	zwart
Afwerking onderzijde	zand
Dekmassa	plastomeerbitumen

Verpakking

	GARANTGUM 446 KK gemineraliseerd
Afmetingen van de rol (m)	5 x 1
Massa van de rol (kg)	25
Aantal rollen per pallet	36

Eigenschappen

		GARANTGUM 446 KK gemineraliseerd
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,4
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	700
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	650
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	50
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	50
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,2
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	175
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	175
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-15
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	150

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

Verwerking

- Volledig kleven met bitumineuze koudlijm, de overlappen lassen.

Keuring & certificaten

KOMO CTG 707

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids- management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.Soprema.com