

GLACIVAP

Tanıtım

Özellikleri

Saklama ve tüketim

Kullanım alanı

Uygulama

SOPRELENE FLAM ANTIROCK P uygulamasından önce betonarme yüzeyde bulunan gözenekleri kapatmaya yönelik kullanılan bir astardır. Birçok bileşenden oluşmuş bir üründür. Uygulamadan sonra ağırlaşan poliüretan bitümlü bir karışımdır.

	GLACIVAP
Fiziki durumu	Siyah renk sıvı (likit)
SOPRELENE FLAM ANTIROCK P ile su yalıtım (67 numaralı asikül ve STER 81'e göre) yüzeyine yapışma	>0,4 Mpa 23 °C'de
Kuruma zamanı	Yaklaşık 3 saat
Kuru ekstre	(75±2) %
Viskozite*	Yaklaşık 450 Cps
Parlama noktası	20 °C
*Üretimden 24 saat sonra ölçülmüştür	

	GLACIVAP
Ambalaj	20 kg'lık kova
Tüketim	800 gr'dan 1200 gr/m ² 'ye
Stoklama	Nem ve sıcaktan korunaklı şekilde stoklanmış açılmamış orijinal ambalajında 6 ay

GLACIVAP, yüzeylerdeki gözenekleri kapatmak için kullanılan özel bir astar malzemedir.

GLACIVAP, rulo veya fırçayla uygulanır. İki katlı bir uygulama için kat başı 400 ile 600 gr/m² tüketimine uyulması zorunludur.

Köprü veya viyadük olması durumunda, **GLACIVAP**'ın 800 gr/m² minimum tüketimine uyularak, tek bir katta uygulanması tavsiye edilir.

İlk kat yüzey sıcaklığının iniş etabında olduğu (genelde öğleden sonra) yüzeye uygulanır. İkinci kat, ilk kat kuruduktan sonra uygulanır (iklimsel koşullara göre 3 ile 18 saat arası)

SOPRELENE FLAM ANTIROCK P su yalıtım membranı gözenek kapatıcı üstünde sıcakta (sıcak havalı makine veya alev ile) **GLACIVAP** ikinci katının uygulanmasından en az 12 saat sonra lehimlenirler.

Aletlerin temizlenmesi: Tam kurumadan tiner ile.

Özel talimatlar

Dikkat ediniz:

- Kolayca tutuşur.
- Her tür yanıcı madde veya kıvılcım kaynağının uzağında tutunuz-Sigara içmeyiniz
- Ambalajı güneş görmeyen iyi havalandırılmış bir yerde saklayınız
- Buharı solumayınız
- Göz ve cilt ile temastan kaçınınız
- Çıplak ateşte kullanmadan önce, kesilmiş olsun veya olmasın tüm bidonlardan en az 10 mt uzaklaşmak mecburidir.

Her türlü ek bilgi için güvenlik bilgi föyüne bakınız.

Kalite kontrol:

SOPREMA her zaman için ürünlerinin kalitesine en yüksek önemi vermektedir. Bu yüzden, **ISO 9001**, **BSI** sertifikalı kalite sigorta sistemi uygulanmaktadır.

SOPREMA YALITIM SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

Mehmet Akif Mah. Tavukçuyolu Cad. Altunlar İş Merkezi No: 150/6 Ümraniye-İstanbul/ TÜRKİYE
Tel. 0216 314 56 34-35 • Faks. 0216 314 56 37 • info@soprema.com.tr • www.soprema.com

Soprema, teknik yeterliliklerin durumuna göre ürünlerinin uygulama şartlarını, bileşenlerini ve bunu müteakip ücretlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün siparişlerinde, sipariş tarihinde yürürlükte olan teknik yeterlilikler ve şartlara göre kabul edilmiş olacaktır. R.C. STRASBOURG 558 500 187 00098

