

VENTIROCK SBS 3 TF

Description

Membrane à diffusion de la vapeur d'eau composée de bitume élastomère et d'une armature polyester composite. Est utilisée comme sous-couche dans un système d'étanchéité de toiture multicouche sur des supports où une adhérence par semi-indépendance est requise.

La face supérieure est recouverte de talc/sable.

La face inférieure est pourvue de bandes bitumineuses activables à chaud en alternance avec des bandes anti-adhérentes et est revêtue d'un film thermofusible.

Caractéristiques

Composition	Norme	Unité	Valeur	Tolérance
Armature			polyester composite	
Finition face supérieure			talc/sable	
Finition face inférieure			film thermofusible	
Masse de revêtement			bitume élastomère	
Caractéristiques techniques				
Epaisseur	EN 1849-1	mm	3,0	± 5 %
Résistance à la traction (L / T)	EN 12311-1	N/50 mm	650 / 450	± 20 %
Allongement à la force maximale de traction (L / T)	EN 12311-1	%	35 / 35	± 15
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	%	≤ 0,3	
Résistance à la déchirure (au clou) (L / T)	EN 12310-1	N	170 / 170	± 25 %
Souplesse à basse température	EN 1109	°C	≤ -20	
Résistance au fluage à température élevée	EN 1110	°C	≥ 110	
Réaction au feu	EN 13501-1	Class	NPD	
Epaisseur équivalente à la diffusion de la vapeur d'eau	EN 1931	m	150	± 20 %
Emballage				
Dimensions du rouleau	EN 1848-1	m	≥ 10 x 1	
Masse du rouleau	EN 1941-1	kg	± 41	
Nombre de rouleaux par palette			23	

Mode d'application

- Soudage à la flamme douce pour activer les bandes bitumineuses thermofusibles, recouvrements soudés.

Agréments

BENOR (B)

Indications particulière

Hygiène, santé et environnement:

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant

EN ISO 9001 et **EN ISO 14001**.

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

Contact: www.soprema.com