

SOPRALENE TECHNO 4 AF C1

Omschrijving

Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester composiet wapening.
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting.
De bovenzijde is afgewerkt met leischilfers en de vrije boord is afgewerkt met een wegbrandfolie.
De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.

Samenstelling

Wapening	polyester composiet
Massa wapening (g/m ²)	170
Afwerking bovenzijde	leischilfers
Kleur	natuur zwart / wit / bourgogne
Afwerking onderzijde	wegbrandfolie
Dekmassa	elastomeerbitumen

Verpakking

Afmetingen van de rol (m)	8 x 1
Massa van de rol (kg)	48
Aantal rollen per pallet	23

Eigenschappen

Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	4,0
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	850
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	650
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	200
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	200
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-20
Vloeiveerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	110
SRI (Solar Reflectance. Index) (ASTM E. 1980-01)		53 (white)

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

Verwerking

- Volvlakkig lassen, inclusief de overlappen.
- Eénlaags losliggend onder zware schutlaag, de overlappen lassen.

Keuring & certificaten

ATG 2025 (B)

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.
Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.Soprema.com