

**SOPREMA**Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be**FICHE TECHNIQUE**BETF-163-/312-11-fr
annuleert en vervangt BETF-07-04/5.5-fr

SOPRAVAP ALU ACTIVA 1

Description

Membrane pare-vapeur composée d'un bitume modifié SBS et munie d'un complexe aluminium. La surface est recouverte par un mélange talc/sable. La sous-face est recouverte de bandes adhérentes en bitume SBS peu sensibles à la chaleur en alternance avec des bandes anti-adhérentes.

Application

Appliqué comme pare-vapeur pour des bâtiments ayant une production d'humidité élevée où une adhérence partielle est requise (par ex. béton).

Composition

Armature	aluminium
Finition surface	talc/sable
Finition sous-face	film
Bitume de surfaçage surface	bitume élastomère

Caractéristiques

Epaisseur (mm)		3
Résistance à la traction : L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	600
Résistance à la traction: B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	400
Allongement à la rupture : L (%) (EN 12311-1)	MDV	2,5
Allongement à la rupture : B (%) (EN 12311-1)	MDV	2,5
Retrait libre (%) (EUtgb)	MLV	PND
Résistance à la déchirure au clous: L (N) (EN 12310-1)	MLV	PND
Résistance à la déchirure au clous: B (N) (EN 12310-1)	MLV	PND
Pliage à froid (°C) (EN 1109)	MLV	-25
Point de ramollissement (°C) (EN 1110)	MLV	100
Réaction au feu (EN 13501-1)		PND
Equivalente dampdiffusiedikte (m) (EN 12524)		1250

MDV = valeur moyenne

MLV = valeur minimale

NPD = Performance non déterminé

Emballage

Dimensions du rouleau (m)	10 x 1,08
Poids du rouleau (kg)	34
Nombre de rouleaux par palette	15

SOPREMA nv se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.



SOPREMA

Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be

FICHE TECHNIQUE

BETF-163-/312-11-fr
annuleert en vervangt BETF-07-04/5.5-fr

Mode d'application

Soudé en plein inclusif les gallon

Agréments

CE 2007-BPR-1908-12/2005, 2006

Année: 2005/2006

Norme : EN 13970

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement :

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **EN ISO 9001:2008** et **EN ISO 14001:2004**.



ISO 9001
ISO 14001