

AQUADERE TP

Beskrivning

Kallapplicerad, lösningsmedelsfri primer som består av vatten och elastomerbitumen. Används som impregnering på underlag av betong, metall eller trä för att säkerställa god vidhäftning vid svetsning av bitumenbaserade tätskikt från CIVIL ROCK-sortimentet (gasolbrännare, svetsramp eller MACADEN). Rekommenderas vid anläggningsarbeten, exempelvis broar och parkeringsplatser.

Egenskaper

Sammansättning	elastomermodifierad bitumen och vatten
Torktid *	5 min. till 3 timmar
Förbrukning (l/m ²)	0,20 - 0,35
Appliceringstemperatur (°C)	+5 till +30

* Beror på temperatur, relativ fuktighet, lagertjocklek etc.

Paketering och förvaring

25-litersburk

Kan förvaras 12 månader i väl försluten originalförpackning. Förvaras frostfritt och skyddat från solljus vid en temperatur mellan +5 °C och +35 °C.

Användning

Produkten ska blandas väl före användning. Appliceras med borste, roller eller gummiskrapa på ett torrt, damm- och fettfritt underlag. Låt torka helt innan membran appliceras. Verktyget ska vara fritt från smuts och lösningsmedelsrester för att undvika att blandningen skär sig. Se etiketten för ytterligare information.

Rengöring av verktyg:

- använd vatten om produkten fortfarande är våt
- om produkten torkat används lacknafta

Särskild information

Hygien, hälsa och miljö

Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad.

Kvalitet, miljö och säkerhet

SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen **EN ISO 9001** och **EN ISO 14001**.