

Technische Daten

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
| Sichtbare Mängel | Frei von sichtbaren Mängeln | EN 1850-2 |
| Geradheit (mm) | ≤10 | EN 1848-2 |
| Planlage (mm) | ≤10 | EN 1848-2 |
| Dicke (mm) | 1.5 (-5% / +10%) | EN 1849-2 |
| Gewicht (kg/m ²) | 2.0 (-5% / +10%) | EN 1849-2 |
| Wasserdichtheit | bestanden | EN 1928 Verfahren B |
| Wasserdichtheit | 400 kPa/72h | DIN V 20000-210 / EN1928 |
| Widerstandsfähigkeit gg. Flugfeuer und strahlende Wärme | BROOF (t1) | ENV 1187 / DIN 4102-7 |
| Widerstand bei Hagelschlag (m/s) Starre Unterlagen Flexible Unterlage | ≥ 25 ≥ 35 | EN 13583 |
| Brandverhalten | Klasse E | EN13501-1 |
| Fügenreiß (N/50mm) -Schälwiderstand -Scherwiderstand | ≥ 200 ≥ 400 | EN 12316-2 EN 12317-2 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit (μ) | ca. 165.000 | EN 1931 |
| Höchstzugkraft (N/50mm) (rechteckiges Prüfstück) | ≥ 650 | EN 12311-2 Verfahren A |
| Dehnung bei Höchstzugkraft (%) (rechteckiges Prüfstück) | ≥ 350 | EN 12311-2 Verfahren A |
| Widerstand gegen stossartige Belastung (mm) | ≥ 800 | EN 12691 |
| Widerstand gegen statische Belastung (kg) | ≥ 20 | EN12730 |
| Wurzelfestigkeit nach FLL Verfahren | bestanden | PrEN 13948 FLL2002 |
| Masshaltigkeit (%) | ≤ 0.1 | EN 1107-2 |
| Falzverhalten bei tiefer Temperatur (°C) | ≤ -35 | EN 495-5 |
| UV - Bestrahlung | Klasse 0 | EN1297 |
| Weiterreißwiderstand (N) | ≥ 250 | EN12310-2 |