

**Produktbeschreibung:**

Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und Polyurethanharzen.


**Einsatzgebiet**

Spezieller Haftvermittler für alle Metalle (Bleche) und zementöse Untergründe.

**Verarbeitung**

vor Gebrauch gut aufmischen, Auftrag durch Streichen oder Rollen, Lachenbildung vermeiden. Bitumenbahnen müssen max. 72 Std nach Auftrag des Haftvermittlers appliziert werden. Nicht im Grundwasserbereich und in Innenräumen verwenden. Das Produkt enthält leicht verflüchtigende Lösungsmittel, während den Arbeiten und im Lagerbereich der Produkte ist offenes Feuer und Rauchen untersagt.

**Lieferform**

Einweggebinde à 5Lt.

**Untergrundanforderung**

sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen

**Verarbeitungstemperatur**

Untergrundtemperatur >5°C.

**Lagerung, Transport & Haltbarkeit**

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, in gut durchlüfteten, trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur 5-35°C

**Hinweise**

Sicherheitsdatenblatt beachten

**Technische Daten**

	<b>Kennwert bzw. Eigenschaft</b>	<b>Norm</b>
Dichte bei 20 °C	ca 970 kg/m <sup>3</sup>	
Viskosität bei 20 °C		
Flammpunkt	+ 20 °C	ASTM D56
Feststoffanteil	ca 75 %	
Verbrauch	ca 300 bis 500 g/m <sup>2</sup>	
Trocknungszeit bei 20 °C	ca 30 min staubtrocken ca 3-6 Std vollständige Austrocknung	