

SOPRAFİX UNILAY AR İC

SOPRAFİX UNILAY AR İC kompozit polyeſter / cam tl donatılı ve esnek SBS elastomer bitml su yalıtım membranıdır. st yzey arduaz taſlar ile korunmalı ve alt yzey de ince kum ile kaplıdır. Baēlantı aks çizgisi kenarlıkların 5 cm gerisinde belirtilmiſtir.

SOPRAFİX UNILAY AR İC yanmaz katkı iererek FACTORY MUTUAL yangın sınıflandırmasını almıſtır.

Kullanım alanları

SOPRAFİX UNILAY AR İC bindirmelerde mekanik baēlantılı tek kat membran olarak uygulanır. Aks çizgisi vida baēlantıların yerini belirtir.

Tm uygulamaların tarifi geerli olan teknik onay belgelerinde veya **SOPREMA** Teknik Kılavuzu'nda yer almaktadır.

Bileſenler

SOPRAFİX UNILAY AR İC	
Donatı	kompozit poliester /cam tl
Baēlayıcı	Elastomer bitm : seili bitm ve SBS* termoplastik polyeimer harmanı + yanmaz katkı
Kalınlık (gstergesi) TD ⁽¹⁾ 13707'ye gre Bindirmede minimum	4,7 mm (-0 % ; +10 %) 4,0 mm (-5 % ; +5 %)
st yzey	Doēal veya renkli arduaz taſı
Alt yzey	İnce kum
Bindirme	12 cm
* UEAtc Ynetmeliēi'ne gre SBS elastomer su yalıtım bitm kılıflarıyla ilgili dzenleme uyarınca	
⁽¹⁾ TD = reticinin tespit deēeri	

Paketleme

SOPRAFİX UNILAY AR İC	
Rulo lleri	8 m x 1 m
Rulo aēırlıēı	yaklaſık 48 kg
Standart renkler	Siyah, gri, Matisse kahverengi, Gauguin Kırmızı, Veronese Yeſil, Sienna Czanne, Chagall grisi
Saklama koſulları	zeri kılıflı paletler zerinde dik olarak
Ruloların uzunluēu ≤ % 1 bir toleransla verilmiſtir. Bir ruloda 2 kesim bulunabilir. Bu durumda, en kk uzunluk en az 3 m ve toplam uzunluk nominal uzunluēa eſdeēerdir Rulonun geniſliēi % 1 (UEAtc) toleransla verilir. Rulolar dz bir zemin zerine konularak depolanmalıdır. Paletler maksimum 2 palet boyunu gemeyecek ſekilde, aralarına bir levha konularak yklenebilir. Kt havalarda veya dſk sıcaklıklarda, en az 5 saat nce, en az + 2 °C derecede bekletilmesi ve rutubete karſı korunması, malzemenin kullanımını kolaylaſtırabilecektir.	

SOPREMA SAS 50 000 000 € sosyal sermayeli bir kuruluſtur. - Genel Merkez: 14 rue de Saint-Nazaire – 67100 STRASBOURG – FRANCE Posta adresi: CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG: 314 527 557 SOPREMA teknoloji ve teknik uzmanlık haklarının yanı sıra, malzemelerin kullanım koſullarını ve ieriklerini bildirmeksizin deēiſtirme ve buna baēlı olarak istediēi zaman ve nceden herhangi bir bildirim gereksiz fiyat bilgilerini deēiſtirme hakkını saklı tutar.Sonuç olarak,sipariſler sadece alındıkları tarihte yrrllkte olan geerli hkm ve teknik ſartname esas alınarak kabul edilecektir.



TEKNİK FÖY

n° WPBFR224/2/a

Özellikler (CE Tescili dışında)

	SOPRAFİX UNILAY AR İC
Statik zorlama dayanımı (NF P 84-352)	≥ 25 kg (L4)
Dinamik zorlama dayanımı (NF P 84-353)	≥ 25 J (D3)

Uygulama

SOPRAFİX UNILAY AR İC mekanik bağlantılı sistemi uygulanır ve bindirmeler şalümo ile kaynaklanır.

SOPRAFİX UNILAY AR İC sıcak bitüm ile yapıştırılmaz

Özel talimatlar

Sağlık, hijyen ve çevre:

Ürün, sağlığa veya çevreye zararlı herhangi bir madde içermemektedir ve genel kabul görmüş Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri'yle uyumludur. Daha fazla bilgi için lütfen konuyla ilgili Güvenlik Veri Formu'na başvurunuz.

İzlenebilirlik:

Ürün takibi pakedin üzerindeki ürün kodu ile yapılabilir.

Kalite kontrol:

SOPREMA, her zaman ürünlerinin kalitesine, insana ve çevreye büyük önem vermektedir. İşte bu yüzden **ISO 9001** ve **ISO 14001** kalite ve çevre sistemi uygulanmaktadır.

SOPREMA SAS 50 000 000 € sosyal sermayeli bir kuruluştur. - Genel Merkez: 14 rue de Saint-Nazaire – 67100 STRASBOURG – FRANCE Posta adresi: CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG: 314 527 557 SOPREMA teknoloji ve teknik uzmanlık haklarının yanı sıra, malzemelerin kullanım koşullarını ve içeriklerini bildirmeksizin değiştirme ve buna bağlı olarak istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirim gereksiz fiyat bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Sonuç olarak, siparişler sadece alındıkları tarihte yürürlükte olan geçerli hüküm ve teknik şartname esas alınarak kabul edilecektir.

TEKNİK FÖY
n° WPBFR224/2/a

CE Tescilli

 2007
SOPRAFX UNILAY AR IC SOPREMA 14 rue de Saint-Nazaire – CS 60121 67025 STRASBOURG cedex 06 Performans belgesi : DoP n° WPBEX224 Fabrika Üretim Kontrolü Sertifikası : 2007-CPR-13109.
<p style="text-align: center;">EN 13707</p> Modifiye elastomer bitüm, kompozit poliester / cam donatılı membran, üst yüzey arduaz taşı ve alt yüzey ince kum ile kaplıdır Boyutlar: 8m x 1 m x 4,7 mm Mekanik bağlantılı ve şalımo ile uygulanır.

Temel özellikler	Performanslar	Uyumlaştırılmış Teknik Şartnâme
Dış yangın yükü sınıflandırması (Not 1)	FROOF (t1,t2,t3,t4)	EN 13707:2004 + A2:2009
Yangın dayanımı	E	
Su sızdırmazlık	Uygun	
Çekme özellikleri : Çekme dayanımı L x T (N / 50 mm) Uzunlamasına L x T (%)	≥ 900 x 750 40 x 30	
Kök dayanımı	BPD	
Statik zorlama dayanımı (kg)	20	
Darbe dayanımı (mm)	1500	
Yırtılma dayanımı (N)	≥ 200 X 300	
Bağlantı dayanımı Bağlantıların soyulma dayanımı (N / 50 mm) Bağlantıların kesme dayanımı (N / 50 mm)	≥ 100 ≥ 750	
Dayanıklılık Eskime sonrası yüksek ısıda akma direnci	90°C	
Esneklik	-16°C	
Tehlikeli maddeler (Not : 2 ve 3)	Uyumlu	

Not 1 : Çatı takviyesinin harici yangın performansı diğer bileşenlere de bağlı olduğundan, performans değerini belirlemek mümkün değildir.

Not 2 : Bu ürün asbestos veya katran içermemektedir.

Not 3 : Avrupa çapında bir standart bulunmadığından süzme (liçing) özelliği performans değeri belirlemek mümkün değildir. Bu yüzden, uygulamanın yapıldığı ülkenin yürürlükte olan ulusal yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır.

BPD*: Belirtilmemiş Performans Değeri

Ek Özellikler	SOPRAFX UNILAY AR IC
	ÜSD*
Yüksek sıcaklıkta akma direnci (EN 1110)	100 °C
Boyutsal denge (EN 1107-1)	0,3 %
*ÜSD=Üretici Sınır Değeri : %95 doğruluk payıyla ürün türü incelemesi iç kalite kontrolü haricî denetimi, ürün türü incelemesi boyunca karşılaşılabilecek üreticinin verdiği minimum değerdir.	

SOPREMA SAS 50 000 000 € sosyal sermayeli bir kuruluştur. - Genel Merkez: 14 rue de Saint-Nazaire – 67100 STRASBOURG – FRANCE Posta adresi: CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG: 314 527 557 SOPREMA teknoloji ve teknik uzmanlık haklarının yanı sıra, malzemelerin kullanım koşullarını ve içeriklerini bildirmeksizin değiştirme ve buna bağlı olarak istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirmeye gerek olmaksızın fiyat bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Sonuç olarak, siparişler sadece alındıkları tarihte yürürlükte olan geçerli hüküm ve teknik şartnâme esas alınarak kabul edilecektir.