

## COLPHENE 1500

### Beskrivning

Självklistrande tätskikt som innehåller ett rothämmande ämne samt förstärkts med krysslaminerad polyeten. Undersidan är förstärkt med elastomerbitumen.

Används huvudsakligen som tätskikt för strukturer under mark (fundament, källare, m.m).

Produkten är belagd med ett rothämmande ämne och krysslaminerad polyetenfolie.

Den självklistrande undersidan skyddas av en avtagbar silikonfilm.

### Sammansättning

Armering / behandling på ovansidan	tvärlaminerad polyeten
Behandling på undersidan	silikonfilm
Beläggningssmassa	självklistrande elastomermodifierad bitumen

### Paketering

Rullens mått (m)	10 x 1 / 20 x 1
Vikt/rulle (kg)	14 / 28
Rullar/pall	25 / 16

Pallarna får inte placeras på varandra under förvaringen och rullarna ska lagras så att de inte böjs. Direkt solljus och temperaturer över +30 °C måste undvikas.

### Egenskaper

Tjocklek (mm) (EN 1849-1)	MDV	1,5
Vikt (kg/m <sup>2</sup> ) (EN 1849-1) (angivande)	MDV	1,4
Brottgräns L (N/50 mm) (EN 12311-1)		≥175
Brottgräns T (N/50 mm) (EN 12311-1)		≥200
Töjning vid maximal brottgräns L (%) (EN 12311-1)	MDV	225
Töjning vid maximal brottgräns T (%) (EN 12311-1)	MDV	190
Dimensionsstabilitet (%) (EN 1107-1)	MLV	NPD
Punkteringsmotstånd L (N) (EN 12310-1)		≥55
Punkteringsmotstånd T (N) (EN 12310-1)		≥70
Köldflexibilitet (°C) (EN 1109)	MLV	-24
Mjukningspunkt (°C) (EN 1110)	MLV	NPD

MDV = värde angett av tillverkaren / MLV = tillverkarens gränsvärde / NPD = ingen bestämd prestanda

### Installation

Självklistrande med självklistrande överlappsskarv.

Underlaget måste vara impregnerat med ELASTOCOL 503 eller ELASTOCOL 600.

För god vidhäftning bör tätskiktet appliceras vid temperaturer över +10 °C.

Förvara rullarna i lägst +10 °C i minst 12 timmar innan applicering.

### Särskild information

#### Hygien, hälsa och miljö

Produkten innehåller inget ämne som är skadligt för hälsan eller miljön och följer allmänna hälso- och säkerhetskrav. Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad.

#### Kvalitet, miljö och säkerhet

**SOPREMA** värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen

**EN ISO 9001** och **EN ISO 14001**.

**SOPREMA** förbehåller sig rätten att ändra materialsammansättningen och följaktligen priserna utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer alla beställningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum.