

# PREMIFLEX

## 1 PRÉSENTATION

**PREMIFLEX** est un primaire souple à base de résine polyuréthane monocomposant, destiné à assurer l'adhérence entre différents supports et les résines d'étanchéité liquide **ALSAN 500, ALSAN QUICK 500 ou ALSAN 310**.

Il convient aux supports suivants :

- Membrane bitumineuse sablée ou ardoisée
- Membrane synthétique TPO, EPDM, PVC
- Bois
- PVC rigide
- Béton

**PREMIFLEX** convient également aux supports déjà recouverts d'étanchéité **ALSAN 500, ALSAN 310 ou ALSAN QUICK 500**, par exemple lors d'une réfection ou d'une réparation ponctuelle.

## 2 CARACTÉRISTIQUES ET TEMPS DE SÉCHAGE

	<b>PREMIFLEX</b>
<b>Aspect</b>	Liquide jaunâtre
<b>Viscosité à 23°C</b>	120 cP
<b>Masse volumique à 23°C</b>	970 kg/m <sup>3</sup>
<b>Extrait sec</b>	65 %
<b>Point Eclair (vase clos)</b>	23 °C

A 50% d'humidité relative, les temps de séchage sont les suivants :

<b>8°C</b>	<b>15°C</b>	<b>20°C</b>	<b>30°C</b>
22 heures	17 heures	15 heures	6 heures

## 3 CONDITIONNEMENT

Stabilité au stockage : 9 mois en emballage d'origine fermé et retourné, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Stockage sur chantier : le **PREMIFLEX** doit être stocké à une température comprise entre +10°C et +30°C.



**SOPREMA - Département Etanchéité Liquide**

BP 60121 - 14, rue de Saint-Nazaire - 67025 STRASBOURG CEDEX

Tél. 03 88 79 84 00 - Fax. 03 88 79 84 01 - [www.soprema.fr](http://www.soprema.fr)

e-mail : [contact@soprema.fr](mailto:contact@soprema.fr)

## **4 MISE EN ŒUVRE ET CONSOMMATION**

Après ouverture de l'emballage, homogénéiser le contenu.

La mise en œuvre s'effectue au rouleau ou à la brosse. Prévoir une consommation de 200g/m<sup>2</sup> à 250g/m<sup>2</sup>.

**PREMIFLEX** doit être recouvert dans un délai de 72 heures. Au delà de ce délai, il conviendra d'appliquer une seconde couche de primaire.

La température extérieure lors de l'application doit être comprise entre +5°C et +35°C.

**NETTOYAGE DES OUTILS** : Solvants pétroliers type White Spirit, Diluant L ou Diluant V.

## **5 INDICATIONS PARTICULIERES**

### **Hygiène, santé et environnement :**

- Nocif par inhalation.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Porter des gants appropriés.
- Eviter le contact avec la peau.
- Contient des isocyanates.
- Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

Pour toute information complémentaire, se référer aux Fiches de Données de Sécurité.

### **Contrôle de la qualité :**

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi, nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **ISO 9001**, certifié **BSI**.



**SOPREMA - Département Etanchéité Liquide**  
BP 60121 - 14, rue de Saint-Nazaire - 67025 STRASBOURG CEDEX  
Tél. 03 88 79 84 00 - Fax. 03 88 79 84 01 - [www.soprema.fr](http://www.soprema.fr)  
e-mail : [contact@soprema.fr](mailto:contact@soprema.fr)