

# SOPRAGLASS PB V 3 TF

## Beskrivning

Tätskikt av polymermodifierad bitumen som försetts med en armering av glasfiber.  
Används som undre lag i en flerlagstäckning eller som ångspärr.  
Ovansidan är skyddsbelagd med talk/sand.  
Undersidan är försedd med en smältfilm.

## Sammansättning

Armering	glasfiber
Behandling på ovansidan	talk/sand
Behandling på undersidan	smältfilm
Beläggningssmassa	polymermodifierad bitumen

## Paketering

Rullens mått (m)	10 x 1
Vikt/rulle (kg)	39
Rullar/pall	30

## Egenskaper

Tjocklek (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,0
Vikt (kg) (EN 1849-1) (angivande)	MDV	3,9
Brottgräns L (N/50 mm) (EN 12311-1)	MDV	150
Brottgräns T (N/50 mm) (EN 12311-1)	MDV	150
Töjning vid maximal brottgräns L (%) (EN 12311-1)	MDV	NPD
Töjning vid maximal brottgräns T (%) (EN 12311-1)	MDV	NPD
Dimensionsstabilitet (%) (EN 1107-1)	MLV	NPD
Punkteringsmotstånd L (N) (EN 12310)	MDV	NPD
Punkteringsmotstånd T (N) (EN 12310)	MDV	NPD
Köldflexibilitet (°C) (EN 1109)	MLV	-3
Mjukningspunkt (°C) (EN 1110)	MLV	90
Ångdiffusionsmotstånd (m) (EN 1931)	MDV	150

MDV = värde angett av tillverkaren / MLV = tillverkarens gränsvärde / NPD = ingen bestämd prestanda

## Installation

- Helsvetsas inklusive överlappsskarv.
- Löslagda med ballast i ett system med kraftigt ytskydd, svetsad överlappsskarv.

## Certifieringar



## Särskild information

### Hygien, hälsa och miljö

Produkten innehåller inget ämne som är skadligt för hälsan eller miljön och följer allmänna hälso- och säkerhetskrav.  
Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad.

### Kvalitet, miljö och säkerhet

**SOPREMA** värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen

**EN ISO 9001** och **EN ISO 14001**.

**SOPREMA** förbehåller sig rätten att ändra materialsammansättningen och följaktligen priserna utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer alla beställningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum.