

ELASTOCOL 500

Omschrijving

Koud verwerkbaar hechtpriemer op basis van elastomeer bitumen en oplosmiddelen.
Impregnatie ter verzekering van een goede hechting op de ondergrond (beton, metaal en hout) alvorens het lassen of verlijmen van waterdichtingsmembranen op basis van elastomeer bitumen.
Het is eveneens geschikt op oude/verweerde bitumineuze waterdichtingen met leischilfer of granulaat afwerking.

Eigenschappen

Samenstelling	elastomeer bitumen en oplosmiddelen
Droogtijd *	2 - 12 u
Verbruik (l/m ²)	0,15 - 0,25
Verwerkingstemperatuur (°C)	min. +5

* Afhankelijk van de omstandigheden (temperatuur, de relatieve vochtigheid, laagdikte, ...)

Verpakking & opslag

Bussen van 5 en 30 l

12 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking. Koel, droog, vorstvrij en beschut tegen de zon opslaan.

Verwerking

Voor gebruik het product goed homogeniseren.
Aanbrengen met een borstel, roller of rubberen trekker op een droge, stof- en vetvrije ondergrond.
Volledig laten drogen voor het aanbrengen van het membraan.
Zie etiket voor meer informatie.

Reiniging gereedschappen:

- vochtig product: White Spirit

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.
Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.