

Bestätigung der Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit

gemäss Norm SIA 279, Wärmedämmende Baustoffe, Ausgabe 2018

Antragsteller				
Name/Firmenname	Soprema s.r.l.			
Adresse	Via Industriale dell'Isola, 3			
PLZ/Ort	I-24040 Chignolo d'Isola (BG)			
Produktbeschreibung				
Bezeichnung	SOPRA XPS 500			
Materialgruppe	Polystyrol extrudiert (XPS)			
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	W/(m·K)	0.033	0.035	0.036
– für Lieferdicken	mm	30-60	80-200	220-300
– für Rohdichten	kg/m ³	34-40	34-40	34-40

Die Arbeitsgruppe Kontrollstelle der Kommission SIA 279 hat die eingereichten Unterlagen für das genannte Produkt gemäss Norm SIA 279:2018 geprüft und festgestellt:


<p>Qualitätssicherung, Eigenüberwachung und Fremdüberwachung der Wärmeleitfähigkeit werden entsprechend den Bestimmungen gemäss Norm SIA 279:2018 durchgeführt.</p> <p>Die Deklaration der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands erfolgt entsprechend Norm SIA 279:2018 für 90 % der Produktion (Vertrauensniveau 90 %) und für folgende Bedingungen: Mittlere Temperatur 10 °C, Feuchtegleichgewichtszustand im Klima 23 °C / 50 % r.F., Alterungseffekte berücksichtigt.</p>
<p>Die für dieses Produkt deklarierten Werte der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands können gemäss Norm SIA 279:2018, Kapitel 3, als Bemessungswerte für Nachweise im Hochbau verwendet werden.¹</p>
<p>Datum der Kontrolle: 20.12.2022</p>
<p>Diese Bestätigung ist gültig bis zum 31.12.2024.</p>

157 / 22120020

Kommission SIA 279
 Arbeitsgruppe Kontrollstelle SIA 279

Zürich, 22.12.2022

R. Räss, Präsident



R. Aeberli, Geschäftsstelle SIA



¹ Für normale Raum- und Klimabedingungen sind keine weiteren Zuschläge erforderlich. Für spezielle Temperatur- und/oder Feuchtebedingungen sind die Bemessungswerte gemäss EN ISO 10456 umzurechnen.