

SOPRALENE OPTIMA VENTI 4 GF C3 FR

Description

Membrane à diffusion de la vapeur d'eau composée de bitume élastomère avec des agents ignifuges et d'une armature polyester composite.

Est utilisée comme monocouche dans les revêtements d'étanchéité de toiture sur des supports où une adhérence par semi-indépendance et des propriétés ignifuges sont requise.

La face supérieure est recouverte de granulés et le galon est revêtu d'un film thermofusible.

La face inférieure est pourvue de bandes bitumineuses activables à chaud en alternance avec des bandes anti-adhérentes et est revêtu d'un film thermofusible.

Composition

	SOPRALENE OPTIMA VENTI 4 GF C3 FR
Armature	polyester composite
Finition face supérieure	granulés
Couleur	noir / brun flammé
Finition face inférieure	film thermofusible
Masse de revêtement	bitume élastomère

Emballage

	SOPRALENE OPTIMA VENTI 4 GF C3 FR
Dimensions du rouleau (m)	6 x 1
Masse du rouleau (kg)	37
Nombre de rouleaux par palette	25

Caractéristiques

		SOPRALENE OPTIMA VENTI 4 GF C3 FR
Epaisseur (mm) (EN 1849-1)	MDV	4,0
Résistance à la traction L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	1300
Résistance à la traction T (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	1000
Allongement à la force maximale de traction L (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Allongement à la force maximale de traction T (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Stabilité dimensionnelle (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Résistance à la déchirure (au clou) L (N) (EN 12310-1)	MDV	275
Résistance à la déchirure (au clou) T (N) (EN 12310-1)	MDV	275
Souplesse à basse température (°C) (EN 1109)	MLV	-30
Résistance au fluage à température élevée (°C) (EN 1110)	MLV	110

MDV = valeur déclarée par le fabricant / MLV = valeur limite annoncée par le fabricant / NPD = performance non déterminée

Mode d'application

- Soudage en plein, recouvrements inclus.

Agréments



No: **0749**
Norme: **EN 13707**
Année: **2006**

ATG 1557 (B) - CTG 689 et BD-010 (NL) - BBA 3098 (UK)

Répond aux classifications Broof(t1) et (t4) conformément à EN 13501 partie 5. Pour plus d'informations consulter l'agrément.

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement:

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité.

C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant **EN ISO 9001** et **ISO 14001**.



Marnix DERKS
Directeur technique
Grobbendonk, 15/05/2018