

TMS

TMS est un isolant thermique pour le bâtiment, se présentant sous forme de panneaux en mousse rigide de polyuréthane revêtus d'un parement sur chacune de ses faces.

Domaine d'emploi

TMS est destiné à :

- l'isolation thermique des planchers bas, intermédiaires et hauts (y compris les planchers de combles non aménagés) :
 - sous une chape hydraulique (NF DTU 26.2) ou sous un carrelage scellé (NF DTU 52.1), conformément aux dispositions de la norme NF DTU 52.10 ou sous une chape fluide visée par un Avis Technique en cours de validité,
 - sous un plancher chauffant hydraulique, conforme à la norme NF DTU 65.14 ou sous un plancher chauffant rayonnant électrique conformément au CPT PRE (Cahier CSTB n°3606-V3),
 - sous un dallage sur terre-plein, conformément aux dispositions de la norme NF P 11-213-1 (DTU 13.3),
 - sous une dalle portée, conformément aux dispositions de l'Eurocode 2 et de la norme NF P18-201 (DTU 21),
 - sous un plancher flottant en panneaux à base de bois, conformément aux dispositions de la norme NF P 63-203 (DTU 51.3),
 - en plafond des garages et sous-sols des 1ères et 2èmes familles d'habitations individuelles, conformément aux dispositions du « *Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie* » (Cf. § Mise en œuvre).
- l'isolation thermique par l'intérieur de parois verticales de bâtiments neufs ou anciens. Le mur est isolé thermiquement à l'aide des panneaux **TMS** associés à une contre-cloison :
 - en plaques de plâtre sur ossature métallique, conformément au DTU 25.41,
 - en carreaux de plâtre, conformément au DTU 25.31,
 - en briques de terre cuite, blocs en béton, blocs en béton cellulaire ou en pierre naturelle, conformément au DTU 20.13.

Constituants

	TMS
Mousse rigide de polyuréthane	Couleur crème Masse volumique : $32,5 \pm 2,5$ kg/m ³
Parement	Multicouche marqué d'un quadrillage au pas de 10 cm

Caractéristiques - Marquage CE

TMS est un isolant thermique du bâtiment conforme à la norme NF EN 13165 « Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PU) ».

Caractéristiques essentielles	Performances				Spécification Technique Harmonisée
Conductivité thermique – λ_D (W/(m.K))	0,028	0,025	0,023	0,022	EN 13165 : 2012+A2:2016
Épaisseur – d (mm)	21	25	30-35	40-160	
Résistance thermique – R_D (m ² .K/W)	0,75	1,00	1,30-1,50	1,85-7,40	
Tolérance d'épaisseur	T2				
Réaction au feu	NPD				
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	(a)				
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation Caractéristique de durabilité Stabilité dimensionnelle Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées Détermination des valeurs de résistance thermique et conductivité thermique après vieillissement	(b) DS(70,90)2 NPD (b)				
Contrainte en compression	CS(10\Y)175				
Résistance à la traction	NPD				
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation Fluage en compression	NPD				
Perméabilité à l'eau Absorption d'eau à court terme Absorption d'eau à long terme Planéité après immersion partielle	WS(P)0,2 NPD NPD				
Transmission de la vapeur d'eau	NPD				
Absorption acoustique	NPD				
Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	(c)				
Combustion avec incandescence continue	(c)				

(a) La tenue au feu du PU ne se dégrade pas avec le temps.

(b) Toute variation de conductivité thermique et de résistance thermique est traitée et prise en compte dans les valeurs déclarées (Annexe C pour la conductivité thermique et stabilité dimensionnelle pour l'épaisseur).

(c) Des méthodes d'essai européennes sont en cours de développement.

Caractéristiques complémentaires	Performances	Référentiel d'essai
Dimensions utiles longueur largeur	1190 mm ± 7,5 mm 990 mm ± 5,0 mm	EN 13165 : 2012+A2:2016
Equerrage	≤ 5 mm/m	
Planéité	Ecart ≤ 10 mm	

Caractéristiques (hors Marquage CE)

Caractéristiques	Performances	Référentiel d'essai
Classement sol	SC1a₂Ch (21 à 140 mm), SC1b₁ (21 à 100 mm)	DTU 52.10
Résistance critique de service Déformation de service	De 25 à 160 mm : Rcs ≥ 105 kPa / ds_{min} = 1,3% - ds_{max} = 1,6 % Module Es = 4,34 MPa	DTU 13.3
Isolement acoustique aux bruits d'impact (sous chape hydraulique)	ΔLw = 17 dB pour e = 21 mm ΔLw = 18 dB pour e = 56 mm ΔLw = 19 dB pour e = 120 mm	EN ISO 10140-3

Certification ACERMI	08/006/481
Classe d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur	A +

Conditionnement

		TMS
Format	Longueur x largeur Épaisseurs Finition	1200 mm x 1000 mm Voir certificat ACERMI Panneau rainé bouveté centré sur les 4 côtés excepté le panneau de 21 mm d'épaisseur à bords droits
Marquage		Chaque colis est étiqueté CE
Conditionnement		Les panneaux sont regroupés en colis, posés sur une palette filmée gerbable.
Stockage		A l'abri des intempéries sur support plan Les éventuels changements de couleur de la mousse n'affectent pas les performances du produit

Mise en œuvre

Conditions d'utilisation des panneaux TMS pour l'isolation des parois horizontales

- *En isolation sous chape hydraulique (DTU 26.2), sous carrelage scellé (DTU 52.1) ou sous chape fluide (visée par un Avis Technique) :* en une ou 2 épaisseurs de panneaux comprises chacune entre 21 et 140 mm ou en une épaisseur de 21 à 140 mm associée à une Sous-Couche Acoustique Mince (SCAM) classée au moins SC1 a₂ ou b₂, par exemple **VELAPHONE CONFORT**.
- *Sous un plancher chauffant hydraulique (DTU 65.14) ou sous un plancher rayonnant électrique (CPT PRE) :* en une ou 2 épaisseurs de panneaux comprises entre 21 et 140 mm ou en une épaisseur de 21 à 140 mm associée à une Sous-Couche Acoustique Mince (SCAM) classée au moins SC1a₂, par exemple **VELAPHONE CONFORT**.
- *Sous un dallage sur un terre-plein (DTU 13.3) :* en maison individuelle jusqu'à 160 mm en une couche et 320 mm en 2 couches ; pour les autres types de bâtiment jusqu'à 87 mm en une seule épaisseur.
- *Sous une dalle portée (DTU 21 et Eurocode 2) :* en une seule épaisseur de 25 à 160 mm.
- *Sous un plancher flottant en panneaux à base de bois (DTU 51.3), notamment en combles non aménagés :* en une ou 2 épaisseurs comprises chacune entre 21 et 140 mm. Les panneaux **TMS** sont librement posés en couches croisées sur une paroi porteuse continue en maçonnerie ou en bois.
- *En plafond des garages et sous-sols des 1ères et 2ièmes familles d'habitations individuelles (« Guide de l'isolation par l'intérieur » et DTU 25.41) :* les panneaux **TMS** sont mis en œuvre par fixation mécanique. Ils sont protégés par un plafond suspendu constitué d'une plaque de plâtre BA13 « spéciale feu » (d'épaisseur au moins 12,5 mm) fixée mécaniquement à une ossature métallique d'entraxe 0,60 m.

Conditions d'utilisation pour l'isolation par l'intérieur de parois verticales

Les panneaux **TMS** sont positionnés contre le mur support (brique, parpaings, béton), derrière :

- *une contre-cloison sur ossature métallique avec parement en plaques de plâtre (DTU 25.41),*
- *une contre-cloison en carreaux de plâtre (DTU 25.31),*
- *une cloison de doublage en briques de terre cuite, blocs en béton, blocs en béton cellulaire ou en pierre naturelle (DTU 20.13).*

Le parement des panneaux **TMS** étant étanche à l'air, celui pourra être utilisé comme plan d'étanchéité à l'air de la paroi verticale après traitement des jonctions entre panneaux (avec l'adhésif **AIR'STICK**) et traitement des jonctions horizontales avec le sol et le plafond (avec le mastic **AIR SOPRASEAL'INT** et des bandes de la membrane **SOPRAVAP KRAFT**).

Pose : Les panneaux de **TMS** sont posés conformément aux dispositions des DTU, CPT ou Avis techniques correspondants et dans les conditions d'utilisation précédemment décrites.

Indications particulières**Hygiène, sécurité et environnement :**

Le produit **TMS** est un « article » au sens du règlement européen REACh, il n'est pas classé dangereux.

Consulter la Fiche VOLONTAIRE de Données de Sécurité (FVDS) pour des informations complémentaires, dont les précautions à prendre en cas de formation de poussières ou d'usinage.

Concernant les chutes de produit ou restes de lot : déchet non dangereux non inerte – réemploi, incinération en Installation Autorisée ou mise en dépôt dans une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND – enfouissement de classe II).

Le produit dispose d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) pour certaines épaisseurs.

Traçabilité :

La traçabilité du produit est assurée à l'aide du repère de fabrication : CCC/AA/HH/MM/N/ACERMI

Jour calendaire/Année/Heure/Minute/Site de production/numéro de certificat ACERMI

Système de Management intégré QSE :

Le produit est fabriqué et contrôlé sous un système de management intégré **Qualité (ISO 9001), Environnement (ISO 14001) et Santé-Sécurité (OHSAS 18001) certifié.**