

VENTIROCK PB 3 TF

Omschrijving

Dampdrukverdelend membraan samengesteld uit polymeerbitumen en een polyester composiet wapening. Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting op ondergronden waar een partiële verkleving vereist is. De bovenzijde is afgewerkt met talk/zand. De onderzijde is voorzien van thermisch activeerbare bitumenstroken afgewisseld met antikleefstroken, afgewerkt met een wegbrandfolie.

Samenstelling

Wapening	polyester composiet
Afwerking bovenzijde	talk/zand
Afwerking onderzijde	wegbrandfolie
Dekmassa	polymeerbitumen

Verpakking

Afmetingen van de rol (m)	10 x 1
Massa van de rol (kg)	42
Aantal rollen per pallet	23

Eigenschappen

Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,0
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	440
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	440
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	40
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	40
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,6
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	100
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	100
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-3
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	90
Equivalenten dampdiffusiedikte (m) (EN 1931)	MDV	150

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPV = geen prestatie vastgesteld

Verwerking

- Lassen met zachte vlam om een verkleving van de thermisch activeerbare bitumen stroken te verkrijgen, inclusief de overlappen.

Keuring & certificaten



Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.Soprema.com