

Produktbeschreibung:

ALSAN CONNECT ist ein einkomponentiges Acrylatharz, das als Haftvermittler zwischen ALSAN PMMA-Abdichtungsharzen und Asphaltsschichten verwendet wird.



Einsatzgebiet

ALSAN CONNECT ist ein einkomponentiges Acrylatharz, das als Haftvermittler zwischen ALSAN PMMA-Abdichtungsharzen und nachfolgenden Asphaltsschichten oder bituminösen Vergussmassen dient.

Eigenschaften

- Lösungsmittelhaltig
- Einkomponentig
- Sehr gute Haftvermittlung

Verarbeitungsbedingungen

Temperaturbereich: min. 0°C bis max. 35°C

Luftfeuchtigkeit: max. 90%

Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

Verarbeitung

Vorbereiten des Untergrundes: Der PMMA-Untergrund ist so vorzubereiten, dass dieser tragfähig, trocken und frei von haftungsmindernden Bestandteilen ist.

Mischen: Vor der Verwendung ist das Harz gründlich aufzurühren.

Applizieren: ALSAN CONNECT wird mit einem Roller oder Pinsel appliziert.

Reinigen: Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Beendigung der Arbeiten muss das Werkzeug innerhalb der Topfzeit gründlich mit ALSAN Systemreinger gereinigt werden.

Verbrauch

Ca. 0,1 kg/m²

Reaktionszeit bei 23°C

Regenfest: ca. 30 Minuten

Überarbeitbar: ca. 45 Minuten

Belastbar: 60 Minuten

Maximale Überarbeitungszeit: 24 Stunden

Technische Daten

Dichte bei 23°C: 1,0 g/cm³

Viskosität bei 23°C: 225 mPas

Lieferform

25 kg Gebinde

Farbton

Farblos

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

In Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei, ungeöffnet und ungemischt gelagert, mindestens 12 Monate haltbar. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden werden. Angebrochene Gebinde sind nur noch begrenzt lagerstabil.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Die derzeit gültigen Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. Personenschutz beachten. GIS Code: S1

Entsorgung

Ausgehärtetes Material kann als Bauschutt entsorgt werden. Gebinde und Restmaterial sind gesondert als Sondermüll zu entsorgen.

Hersteller/Werk

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg

Hinweise

Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema Schweiz ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Die vorstehenden Angaben, insbesondere

die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.