FICHE TECHNIQUE

BITUME EN BLOC «TOTAL »

Description

Bitume oxydé

Code article

41631

Application

Pour le collage à chaud des feuilles d'étanchéité bitumineuse et le collage en plein des panneaux de toiture compacts Sopratherm PIR

Conditionnement

Blocs de 30 kg

Caractéristiques techniques

Point de ramollissement bille et anneau :	env. 100 °C
Pénétrabilité à 25 °C :	env. 2 mm
Point d'éclair :	env. 240 °C
Température de mise en œuvre :	env. 180–200 °C

SOPREMA AG, Härdlistrasse 1 – 2 , 8957 Spreitenbach, Suisse
Tel.: +41 (0)56 418 59 30 - Fax. : +41 (0)56 418 59 31 - www.soprema.ch - E-mail : info@soprema.ch