SOPREMA

FICHE TECHNIQUE

n° MISFR0214/c annule et remplace **MISFR0214/b**

NOIR DE FONDATION LIQUIDE

Le **NOIR DE FONDATION LIQUIDE** est un produit liquide d'imperméabilisation sans solvant et sans odeur, à base de bitume modifié applicable à froid, qui une fois sec forme un film continu et élastique.

Domaine d'emploi

Le **NOIR DE FONDATION LIQUIDE** s'applique sur les surfaces en béton banché et permet de protéger par l'extérieur les ouvrages de bâtiment contre les eaux de ruissellement. Pour faciliter le remblaiement et éviter les accumulations d'eaux, la mise en place d'un dispositif de protection de soubassement est conseillée afin de guider les eaux vers le collecteur périphérique de pieds de parois.

S'utilise exclusivement en extérieur.

Caractéristiques

	NOIR DE FONDATION LIQUIDE
Etat physique	Liquide noir
Teneur en extrait sec	61% en poids environ
Masse volumique à 25°C (valeur indicative)	1000 kg/m^3 (± 20)
Viscosité Brookfield à 25°C	550 – 1200 cps
Temps de séchage sur béton	Avant remblaiement : 24 heures (si seul) 3 à 5 heures (avec une protection de soubassement)
Température d'application	Entre 0°C et +35°C

Conditionnement

Bidons de 4 litres et 22,5 litres.

Stockage : 24 mois entre 5°C et 35°C, dans son emballage d'origine bien fermé et protégé du soleil

SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 € SIEGE SOCIAL : 15 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG.
ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

Tél. : 03 88 79 84 00 – Fax. : 03 88 79 84 01
www.soprema.fr - E-mail : contact@soprema.fr

Mise en œuvre

Après homogénéisation rapide du produit, la mise en œuvre s'effectue à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless en deux couches minimum.

L'application doit se faire sur un support âgé d'au moins 7 jours, propre et débarrassé des résidus non adhérents. Il conviendra de reprendre les trous et les irrégularités importants présents sur le support.

Le support doit être sec ou légèrement humide mais non ruisselant. Le produit ne doit pas être appliqué sous la pluie. Par temps très chaud, il est conseillé d'humidifier le support avant application.

Les couches successives s'appliquent après séchage de la couche précédente. Le temps de séchage varie selon la porosité et la température du support, la température extérieure, l'humidité ambiante et l'exposition au soleil et au vent. Un support poreux, une température élevée ou encore un faible taux d'humidité diminuent le temps de séchage.

La consommation varie en fonction de la régularité et de la porosité du support. La quantité minimale conseillée est de 500 g/m² appliquée en 2 couches.

Indications particulières

Hygiène, sécurité et environnement :

Avant d'utiliser le produit, lire la Fiche de Données de Sécurité pour connaître les consignes permettant de le manipuler en toute sécurité : les classes de danger, les consignes à respecter et les équipements de protection adaptés.

Traçabilité :

La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur le conditionnement.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de l'environnement et des hommes. C'est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité et de l'environnement certifié **ISO 9001** et **ISO 14001.**

SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 € SIEGE SOCIAL : 15 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG.
ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

Tél. : 03 88 79 84 00 – Fax. : 03 88 79 84 01
www.soprema.fr - E-mail : contact@soprema.fr