

AERISOL FLAM

DESCRIPCIÓN

AERISOL FLAM es una capa de semiadherencia perforada dirigida a los sistemas de impermeabilización soldables. Ambas caras de **AERISOL FLAM** están protegidas por un filme de plástico termofusible.

CONSTITUYENTES

	AERISOL FLAM
Armadura	Fibra de vidrio de alta resistencia perforada : 120 huecos de diametro 40 mm por m ² (alrededor de 15% de la superficie).
Mástico bituminoso	oxiasfalto
Masa indicativa	0.75 kg/m ²
Cara superior	Filme termofusible
Cara inferior	Filme termofusible

PRESENTACIÓN

	AERISOL FLAM
Dimensiones del rollo	40 x 1 m
Masa del rollo	Unos 30 kg
Almacenamiento	verticalmente sobre paleta no retornable protegida con funda de plástico termoresistente

La longitud de los rollos se entiende con una tolerancia de +/-1%. Un rollo puede tener 2 recortes. En este caso, la longitud más pequeña será de 3 metros como mínimo y la longitud total será igual a la longitud nominal.

El almacenamiento de los rollos se tiene que realizar en un soporte plano. Las paletas se pueden cargar en una altura máxima de 2 paletas con un piso intermedio. Durante los periodos de intemperies o de bajas temperaturas, la colocación del material se puede facilitar protegiéndolo contra la humedad y almacenándolo a +2°C por lo menos durante 5 horas antes de la colocación.

CAMPO DE APLICACIÓN

AERISOL FLAM se utiliza como sobre capa de semiadherencia para los sistemas de impermeabilización soldados. Conformarse al Pliego de Condiciones de Aplicación y al Documento de Idoneidad Técnica correspondientes

PUESTA EN OBRA

AERISOL FLAM se desenrolla en seco, sin solape (un rollo junto a otro), sobre el soporte (hormigón previamente imprimado). Luego se suelda la primera capa de impermeabilización sobre el **AERISOL FLAM** cuidando en rellenar las perforaciones con el betún deretido. Exclusivamente mediante soldadura con soplete al propano. En ningún caso con betún caliente.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Higiene, salud y cuidado del medio ambiente :

La lámina no contiene ningún componente nocivo. Responde en general a la legislación relativa a la higiene, salud y cuidado del medio-ambiente.

Para cualquier información complementaria, referirse al la Ficha de Datos de Seguridad.

Control de calidad :

Para **SOPREMA** la calidad de sus productos siempre tiene una importancia fundamental. Por eso aplicamos un sistema de seguro de la calidad según ISO 9001, certificado por AFAQ.



B.P. 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCIA
 TEL : 33 3 88 79 84 84 - FAX : 33 3 88 79 84 85
 Internet : <http://www.soprema.com> - e.mail : headquarter@soprema.com



SOPREMA se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las especificaciones de este documento y por consiguiente, su precio. Por consecuencia, no se aceptarán los pedidos sino en las condiciones y según las especificaciones técnicas vigentes el día de recepción de dicho pedido.