

FLEXOCOL A 89

Beschreibung	FLEXOCOL A89 ist ein komponentiger PUR-Kleber ohne Lösemittel
Anwendung	FLEXOCOL A89 ist für die Verklebung von kaschierten PVC oder FPO Bahnen auf Beton, geeigneten, bituminösen Abdichtungen, unkaschierter EPS-Wärmedämmung vorgesehen.
Lieferform	FLEXOCOL A89 wird in Kanistern à 12 Liter geliefert.
Eigenschaften	Weisse Flüssigkeit Spezifische Masse bei 23°C: ca. 1130 kg/m ³ Feststoffgehalt: 100 % Flammpunkt: über 100°C
Anwendungstemperatur	> 5°C Verarbeitungszeit bei 23°C: ca. 20 bis 40 min je nach Luftfeuchtigkeit 1. Trocknungszeit: 2 Std. 2. Endfestigkeit 24 bis 48 Std. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oberfläche: Matt ▪ Farbe : hellblau, transluzent
Lagerung	Lagerungstemperatur: + 5°C bis +35°C . von Feuchtigkeit und Hitze schützen Haltbarkeit ungeöffneter Gebinde: 6 Monate Angebrochene Gebinde nicht wieder lagern.
Vorsichtsmassnahmen	Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. Reizt die Haut. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

