

## Produktbeschreibung:

Alsan 945 F ist eine zweikomponentige, wässrige, pigmentierte Deckversiegelung für zähnharte Alsan EP und PUR Beschichtungen.



## Einsatzgebiet

Alsan 945 F wird als pigmentierte, seidengänzende Deckversiegelung auf zähnharten Alsan EP und PUR Beschichtungen eingesetzt und zeichnet sich durch eine einfache Verarbeitung, gleichmässige Mattierung und schnelle Trocknung aus. Die geringe Verschmutzungsanfälligkeit und eine gute Reinigungsfähigkeit, kombiniert mit einer sehr guten Abriebfestigkeit, sorgen für eine lange Lebensdauer.

## Eigenschaften

- UV-beständig
- Hoch abriebfest
- Schnelle Härtung
- gute chemische Beständigkeit
- geringe Verschmutzung
- leichte Reinigung
- rutschhemmend einstellbar (ca. R11)
- physiologisch unbedenklich nach Aushärtung

## Verarbeitungsbedingungen

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Temperatur Untergrund             | min. 12°C bis max. 20°C |
| Temperatur Material               | 15°C - 25°C             |
| Relative Luftfeuchtigkeit (>23°C) | max. 75%                |
| Relative Luftfeuchtigkeit (12°C)  | max. 75%                |

Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

## Verarbeitung

**Vorbereiten des Untergrundes:** Der Untergrund ist so vorzubereiten, dass dieser tragfähig, trocken und frei von haftungsmindernden Bestandteilen ist.<sup>1 2</sup>

**Mischen:** Der Härter (Alsan 945 F, Komp. B) wird entsprechend dem Mischungsverhältnis dem Harz (Alsan 945 F, Komp. A) zugegeben und mit einem langsam laufenden Rührwerk (300 - 400 U/min) ca. 3 Minuten sorgfältig miteinander vermischt, bis eine homogene Mischung vorliegt. Das angerührte Material in ein anderes Gefäss umfüllen (umtopfen) und nochmals gründlich mischen (nicht aus dem Liefergebinde verarbeiten). Die Materialtemperatur sollte 15 - 25 °C betragen. Gebindeinhalt sofort nach dem Mischen auf der Fläche verteilen.

**Applizieren:** Alsan 945 F mit einem Gummiwischer auf der zu versiegelnden Fläche gleichmässig verteilen und mit einer geeigneten Versiegelungswalze (Blauester 11 mm oder Nylon 14 mm Florhöhe) sorgfältig nachwalzen. Hierbei sind die Überlappungsbereiche möglichst gering zu halten. Pfützenbildung und zu hohe Auftragsmengen sind zu vermeiden. Alsan 945 F enthält Wasser, das als Dampf während der Aushärtung durch gute Be- und Entlüftung (zugfrei) abgeführt werden muss. In kleinen Räumen muss bereits bei der Ausführung belüftet werden. Die Verarbeitung nur mit der Walze kann zu ungleichmässigen Auftragsmengen führen, wodurch es zu Schattierungen kommen kann. Bei Unterbrechungen der Versiegelungsarbeiten werden diese durch sauberes Abkleben begrenzt und nach einer Gelierzeit von ca. 30 Minuten entfernt. Hierdurch wird eine saubere Zwischennaht sichergestellt.

**Wichtig!**

Während der Verarbeitung und der Aushärtung ist für eine zugluftfreie, ausreichende Be- und

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie unser „Merkblatt 101 Untergründe vorbereiten“

<sup>2</sup> Bitte beachten Sie unser „Merkblatt 102 Untergründe vorbehandeln“

Entlüftung zur Abführung des verdunstenden Wassers zu sorgen. Zu hohe Boden- und Umgebungstemperaturen sowie eine relative Luftfeuchtigkeit < 50 % führen zu sehr schneller Antrocknung und Rollansätzen. In diesem Fall ist in abgeklebten Bahnen zu arbeiten. Sofern im Boden/ Untergrund eine Fussbodenheizung vorhanden ist, muss diese rechtzeitig vor dem Beginn der Beschichtungsarbeiten heruntergefahren werden, so dass die Untergrundtemperatur max. 20°C beträgt. Ansonsten kann es aufgrund einer zu raschen Trocknung zu deutlich sichtbaren Rollansätzen, oder Glanzunterschieden kommen.

**Reinigen:** Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Beendigung der Arbeiten muss das Werkzeug innerhalb der Topfzeit gründlich mit Alsan Systemreiniger gereinigt werden.

### Verbrauch

Ca. 100 - 120 g/m<sup>2</sup> (1 - 2 x, je nach Nutzung)

### Reaktionszeit

|   |      |                          |
|---|------|--------------------------|
| Topfzeit bei  | 12°C | ca. 50 Minuten           |
|   | 23°C | ca. 40 Minuten           |
|   | 25°C | ca. 30 Minuten           |
| Wartezeit pro Arbeitsgang (zu frühe Überarbeitung führt zu Aushärtungsstörungen in Form von glänzenden Flächen) | 12°C | min. 8 Std. max. 72 Std  |
|   | 23°C | min. 4 Std. max. 48 Std  |
|   | 25°C | min. 3 Std. max. 36 Std. |
| Härtung begehbar  | 12°C | 24 Stunden               |
|   | 23°C | 16 Stunden               |
|   | 25°C | 16 Stunden               |
| Härtung mechanisch belastbar  | 12°C | 96 Stunden               |
|   | 23°C | 48 Stunden               |
|   | 25°C | 48 Stunden               |
| Härtung chemisch belastbar  | 12°C | 7 Tage                   |
|   | 23°C | 5 Tage                   |
|   | 25°C | 4 Tage                   |

### Technische Daten

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Mischungsverhältnis A:B | 100:23,5 nach Gewicht      |
| Dichte (23°C)           | ca. 1,14 g/cm <sup>3</sup> |
| Viskosität (23°C)       | ca. 400 mPas ± 100         |
| Festkörper              | ca. 40 %                   |

### Lieferform

6 kg-Gebinde, bestehend aus

- 4,86 kg Komponente A
- 1,14 kg Komponente B

### Farbton

RAL-Farben

### Lagerung, Transport & Haltbarkeit

In Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei, ungeöffnet und ungemischt gelagert, mindestens 3 Monate haltbar. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden werden.

### Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Die derzeit gültigen Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. Personenschutz beachten. GIS Code: W3/DD+

### Entsorgung

Ausgehärtetes Material kann als Bauschutt entsorgt werden. Gebinde und Restmaterial sind gesondert als Sondermüll zu entsorgen.

### Hersteller/Werk

SOPREMA SAS  
14, rue de Saint-Nazaire  
67025 Strasbourg

### Hinweise

Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Länder davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall.

Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.