

**SOPREMA**Bouwvelden 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be**TECHNISCHE FICHE**

BETF-137/297-13-nl



## STRATEC III

### Beschrijving

**STRATEC III** is een zeer dampdoorlatende synthetische folie met hoge scheurweerstand.

### Toepassing

Wordt gebruikt als onderdakfolie ter bescherming van de houten dakconstructie en de zolderruimte tegen fijn stof, poedersneeuw en stuifmeel. Het onderdak is waterbestendig gedurende 8 dagen.

De hoge waterdampdoorlaatbaarheid voorkomt condens aan de onderzijde van de folie. Kan eveneens gebruikt worden als regenscherm.

### Samenstelling

Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	190
Afwerking bovenzijde	Zwart - polypropyleenfilm
Tussengelegen membraan	Dampdoorlatend polypropyleen
Afwerking onderzijde	Grijs - polypropyleenfilm

### Eigenschappen

Dikte (mm)		0,70
Treksterkte: L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	375
Treksterkte: B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	305
Breukrek: L (%) (EN 12311-1)	MDV	48
Breukrek: B (%) (EN 12311-1)	MDV	58
Dimensional stability (%) (EN 1107-2)	MDV	≤ 1
Nagelweerstand: L (N) (EN 12310-1)	MDV	300
Nagelweerstand: B (N) (EN 12310-1)	MDV	370
Koude buig (°C) (EN 1109)	MDV	-40
Equivalenten dampdiffusiedikte (m) (EN 1931)	MDV	0,05
Waterdichtheid (EN 1928)	MDV	W1
Brandreactie (EN 13501-1)		NPD

MDV = gemiddelde waarde

NPD = geen prestatie vastgesteld

**SOPREMA**

Bouwvelden 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
 Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77  
 info@soprema.be - www.soprema.be

**TECHNISCHE FICHE**

BETF-137/297-13-nl

**Verpakking**

Afmetingen van de rol (m)	50 x 1,5
Gewicht van de rol (kg)	14,5
Aantal rollen per pallet	20

Opslag moet gebeuren op een vlakke ondergrond, in een ruimte volledig afgeschermd van de weersomstandigheden.

**Verwerking**

**STRATEC III** wordt aangebracht evenwijdig met de goot met overlappen van 10 cm voor een helling van meer dan 30 % ( 17°), 20 cm voor dakhellingen ≤ 30 %. De grijze zijde wordt geplaatst op de draagstructuur, de zwarte zijde wijst naar de buitenzijde (dakbedekking).

**STRATEC III** laat zich zeer makkelijk snijden met een cuttermes.

**- Traditionele plaatsing, op kepers of sporensparanten :**

**STRATEC III** wordt genageld op de houten kepers, sparanten, etc.

**- Plaatsing op de isolatie :**

Door de hoge waterdampdoorlaatbaarheid kan **STRATEC III** op de isolatie geplaatst worden.

**Keuring & certificaten**

Norm : EN 13859-1 en EN 13859-2

**Bijzondere aanwijzingen****Hygiëne, gezondheid en milieu**

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

**Kwaliteitscontrole**

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabels **EN ISO 9001:2008**



ISO 9001