

GARANTGUM 470 thermbaan gemineraliseerd - (470K23)

Omschrijving

Dampdrukverdelend membraan samengesteld uit plastomeerbitumen en een polyester composiet inlage wapening. Wordt toegepast als toplaag in een meerlaagse dakafdichting op ondergronden waar een partiële verkleving vereist is. De bovenzijde is afgewerkt met mineraal en de vrije boord is afgewerkt met wegbrandfolie. De onderzijde is voorzien van thermisch activeerbare bitumenstroken afgewisseld met antikleefstroken, afgewerkt met een wegbrandfolie.

Samenstelling

	GARANTGUM 470 thermbaan gemineraliseerd
Wapening	polyester composiet
Afwerking bovenzijde	leischilfers
Kleur	zwart
Afwerking onderzijde	wegbrandfolie
Dekmassa	plastomeerbitumen

Verpakking

	GARANTGUM 470 thermbaan gemineraliseerd
Afmetingen van de rol (m)	5 x 1
Massa van de rol (kg)	28
Aantal rollen per pallet	30

Eigenschappen

		GARANTGUM 470 thermbaan gemineraliseerd
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,6
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	900
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	700
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	40
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	40
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	150
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	150
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-15
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	150

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

Verwerking

- Lassen, inclusief de overlappen.

Keuring & certificaten

KOMO CTG 707

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids- management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.Soprema.com