

Produktbeschreibung:

Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und haftverbessernden Zusätzen.


Einsatzgebiet

Haftvermittler auf zementöse Untergründe, Holz und Bleche

Verarbeitung

vor Gebrauch gut aufmischen, Auftrag durch Streichen oder Rollen, Lachenbildung vermeiden. Bitumenbahnen müssen max. 72 Std nach Auftrag des Haftvermittlers appliziert werden. Nicht im Grundwasserbereich und in Innenräumen verwenden. Das Produkt enthält leicht verflüchtigende Lösungsmittel, während den Arbeiten und im Lagerbereich der Produkte ist offenes Feuer und Rauchen untersagt.

Lieferform

Einweggebinde à 5Lt. und 30Lt.

Untergrundanforderung

sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen, Bleche müssen fachgerecht vorbereitet werden.

Verarbeitungstemperatur

Untergrundtemperatur >5°C.

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, in gut durchlüfteten, trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur 5-35°C

Hersteller/Werk

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg

Hinweise

Sicherheitsdatenblatt beachten

Technische Daten

	Kennwert bzw. Eigenschaft	Norm
Aussehen und Beschaffenheit	Homogen, dünnflüssig	SN 670671
Dichte bei 20 °C	ca 950 kg/m ³	
Auslaufzeit	30 bis 40 Sek	EN 2431
Flammpunkt	+ 25 °C	EN 2719
Alkalibeständigkeit	Beständig	SN 670 672
Feststoffanteil	ca 35 %	SN 670 673
Verbrauch	ca 150 bis 300 g/m ²	
Trocknungszeit bei 20 °C	ca 30 min staubtrocken ca 12 Std vollständige Austrocknung	