

GARANTGUM 430 FR - (430P66)

Omschrijving

Membraan samengesteld uit plastomeerbitumen en een glasweefsel wapening.
Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting.
De boven- en onderzijde zijn afgewerkt met een wegbrandfolie.

Samenstelling

	GARANTGUM 430 FR
Wapening	glasweefsel
Afwerking bovenzijde	wegbrandfolie
Afwerking onderzijde	wegbrandfolie
Dekmassa	plastomeerbitumen

Verpakking

	GARANTGUM 430 FR
Afmetingen van de rol (m)	7 x 1
Massa van de rol (kg)	25
Aantal rollen per pallet	36

Eigenschappen

		GARANTGUM 430 FR
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	2,9
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	1000
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	1000
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	NPD
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	NPD
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	NPD
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	150
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	150
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-5
Vloe weerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	100

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

Verwerking

- Mechanisch bevestigd, overlappen lassen.
- Losliggend in een systeem met zware schutlaag, de overlappen lassen.

Keuring & certificaten

KOMO CTG-707

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids- management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

