

Produkttypens unika identifikationskod: **ANTIROCK 6000**

Avsedd(a) användning(ar): **Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för betongbroar och andra trafikerade betongtytor**

Tillverkare: **Soprema NV  
Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk  
Belgien**

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: **system 2+**

Harmoniserad standard: **EN 14695: 2010**

Anmält/anmälda organ: **1119**

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Test standard	Harmoniserad standard
Vattentäthet	pass	EN 14694	EN 14695:2010
Vatten absorption (%)	≤ 1	EN 14223	
Brottgräns: längdriktning (N/50 mm)	1100 ± 20 %	EN 12311-1	
tvärriktning (N/50 mm)	1000 ± 20 %		
Töjning vid maximal brottgräns: längdriktning (%)	55 ± 15 abs	EN 12311-1	
tvärriktning (%)	55 ± 15 abs		
Vidhäftningsstyrka betong (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,8	EN 13596	
asfaltbetong (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,6		
gjutasfalt (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,8		
Förmåga att överbrygga sprickor (°C)	≤ -20	EN 14224-1	
Kompatibilitet vid uppvärmning asfaltbetong (%)	≥ 100	EN 14691	
gjutasfalt (%)	≥ 100		
Köldflexibilitet (°C)	≤ -20	EN 1109	
Skjuvhållfasthet asfaltbetong (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,2	EN 13653	
gjutasfalt (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,2		
Beteende av bitumen skikt under applicering av gjutasfalt: andel av ytan (%)	≤ 0	EN 14693	
tjockleksvariation (mm)	≤ 1		
antal inklusioner	≤ 6		
Packningsmotstånd av ett asfaltskikt	pass	EN 14692	
Hållbarhet efter termisk exponering mjukningspunkt (°C)	105 -0/+20	EN 1296 /	
köldflexibilitet (°C)	-20 ± 5	EN 1110 /	
Farliga ämnen (notera 1)	notera 2	-	

NPD = inget värde bestämt

1) Denna produkt innehåller inte asbest eller tjära.

2) I avsikt av harmoniserade Europeiska testmetoder måste hänsyn tas till de nationella bestämmelserna i det land där produktens skall användas.

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

**Marnix Derks, Teknisk chef**  
**Grobbendonk den 11/09/2018**



SOPREMA NV förbehåller sig rätten att ändra sammansättningen i sina material och följaktligen priserna, utan föregående meddelande. Av denna anledning accepteras alla order enbart i enlighet med de villkor och de tekniska specifikationer som gäller vid orderdatum.