

APAX STICK

Omschrijving

Membraan samengesteld uit POCB en een polyester composiet wapening.
Wordt toegepast als éénlaagse dakafdichting van opkanten en details.
De bovenzijde is afgewerkt met fijne leischilfers.
De zelfklevende onderzijde is voorzien van een wegtrekbare siliconenfilm.

Samenstelling

	APAX STICK
Wapening	polyester composiet
Massa wapening	220
Afwerking bovenzijde	fijne leischilfers
Kleur	natuur zwart
Afwerking onderzijde	siliconenfilm
Dekmassa	POCB

Verpakking

	APAX STICK
Afmetingen van de rol (m)	7,5 x 1
Massa van de rol (kg)	28
Aantal rollen per pallet	36

Eigenschappen

		APAX STICK
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,2
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	1200
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	1100
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	15
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	15
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,1
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	300
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	700
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-28
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	110

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPd = geen prestatie vastgesteld

Verwerking

Zelfklevend met gelaste overlappen. De overlappen bij voorkeur met hete lucht lassen.
Om een goede hechting te verkrijgen, dient het membraan geplaatst te worden bij een temperatuur boven de +10 °C.
Voor verwerking dienen de rollen minimaal 12 uur bij een temperatuur boven +10 °C bewaard te worden.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids- management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.Soprema.com