

FLEXOCOL-V PVC

Beschreibung	FLEXOCOL-V PVC ist ein Kontakt-Klebstoff auf lösungsmittelhatiger Basis für die Montageverklebung von An- und Abschlüssen bei FLAGON PVC Dichtungsbahnen.
Abmessungen / Lieferform	Rundes Metallgebilde mit Sicherheitsring zu 5kg.
Farbtöne	Leicht gelblich eingefärbt
Lagerung	Die Gebinde trocken und kühl lagern, bei einer Temperatur zwischen +5° und max. +30°C. Während der Lagerung vor Sonneneinstrahlung, Hitze und Nässe schützen.
Verträglichkeiten	FLEXOCOL-V PVC Kontaktklebstoff kann auf folgende Untergründe verwendet werden: <ul style="list-style-type: none"> - Beton - Verputz - Holzwerkstoffe - Metall / Bleche - Polyurethan mineralvlieskaschiert Achtung: Nicht auf Polystyrol und Bitumen verwendbar
Verbrauch	Je nach Untergrund zwischen 400 bis 800g/m ²
Gefahren und Sicherheit	siehe Produkt-Sicherheitsdatenblätter
Verarbeitung	Ideale Verarbeitungstemperatur +10°C. Der Kontaktklebstoff muss bei Beginn der Arbeiten gut aufgerührt werden. Mit einem Lammfellroller gleichmäßig auf den Untergrund aufbringen. Bei Nichtgebrauch des Kontaktklebstoffs Gebinde gut verschliessen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds muss der Kontaktklebstoff ein bis zwei Mal aufgetragen werden. Der behandelte Untergrund muss mindestens ½ Stunde, maximal 8 Stunden abgelüftet werden. FLEXOCOL auf die Dichtungsbahn FLAGON PVC aufbringen und ca. 30 Minuten ablüften lassen. Anschliessend die Dichtungsbahn auf den Untergrund auflegen und gut andrücken. Somit ist ein verschieben der Dichtungsbahn nicht mehr möglich.