

SOPRAVAP PB ALU 3 TF

Membraan samengesteld uit polymeerbitumen coating en een aluminiuminlage. De bovenzijde is afgewerkt met een talk/zand mengeling. De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.

Toepassing

Wordt toegepast als dampscherm voor gebouwen met een verhoogde vochtproductie.

Samenstelling

	SOPRAVAP PB ALU 3 TF
Inlage	aluminium
Afwerking bovenzijde	talk/zand
Afwerking onderzijde	folie
Dekmassa	polymeerbitumen

Verpakking

	SOPRAVAP PB ALU 3 TF
Afmetingen van de rol (m)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg)	40
Aantal rollen per pallet	30

Eigenschappen

		SOPRAVAP PB ALU 3 TF
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,0
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	NPD
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	NPD
Breukrek L (%) (EN 12311-1)	MDV	NPD
Breukrek B (%) (EN 12311-1)	MDV	NPD
Nagelweerstand L (N) (EN 12310-1)	MLV	NPD
Nagelweerstand B (N) (EN 12310-1)	MLV	NPD
Koude buig (°C) (EN 1109)	MLV	-3
Afdruiptemperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	90
Brandreactie (EN 13501-1)		NPD
Equivalente dampdiffusiedikte (m) (EN 1931)	MDV	4000

MDV = door de fabrikant opgegeven waarde / MLV = door de fabrikant meegeedeelde grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

**SOPREMA**

Bitumineuze waterdichting

TECHNISCHE FICHE

BETF-WPBBE159.a/NL
annuleert en vervangt
BETF-159/071-14-nl

Verwerking

Volledig lassen inclusief de overlappen.

Keuringen



Nr: **0749-CPR-BC2-310-0300-0123-01**
Jaar: **2006**
Norm: **EN 13970**

BENOR

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabels **EN ISO 9001:2008** en **EN ISO 14001:2004**

ISO 9001
ISO 14001

Marnix DERKS
Technisch directeur

SOPREMA nv behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.