

SOPRALENE GLOBAL C3 48 GF

Description

Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents ignifuges et d'une armature polyester composite. Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d'étanchéité de toiture multicouches où le système requiert des propriétés ignifuges. La face supérieure est recouverte de granulats et le galon est revêtu d'un film thermofusible. La face inférieure est revêtue d'un film thermofusible.

Composition

	SOPRALENE GLOBAL C3 48 GF
Armature	polyester composite
Masse armature (g/m ²)	250
Finition face supérieure	granulés
Couleur	noir
Finition face inférieure	film thermofusible
Masse de revêtement	bitume élastomère

Emballage

	SOPRALENE GLOBAL C3 48 GF
Dimensions du rouleau (m)	8 x 1
Masse du rouleau (kg)	47
Nombre de rouleaux par palette	25

Caractéristiques

		SOPRALENE GLOBAL C3 48 GF
Epaisseur (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,8
Résistance à la traction L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	1300
Résistance à la traction T (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	1000
Allongement à la force maximale de traction L (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Allongement à la force maximale de traction T (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Stabilité dimensionnelle (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Résistance à la déchirure (au clou) L (N) (EN 12310-1)	MDV	275
Résistance à la déchirure (au clou) T (N) (EN 12310-1)	MDV	275
Souplesse à basse température (°C) (EN 1109)	MLV	-20
Résistance au fluage à température élevée (°C) (EN 1110)	MLV	110

MDV = valeur déclarée par le fabricant / MLV = valeur limite annoncée par le fabricant / NPD = performance non déterminée

Mode d'application

- Soudage en plein, recouvrements inclus.

Agréments

Agrément FM

Résistance à un feu extérieur : classification A conformément à ASTM E108. Pour plus d'informations consulter le certificat.

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement:

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité.

C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant

EN ISO 9001 et **ISO 14001**.

